

## تحضير راتنجات اليوريا بلاست وراتنجات الالكاييد واستخدامهما في تحضير أصباغ جديدة مع بعض مركبات الازو المحضرة

محمد رفعت أحمد\*

ذنون محمد عزيز بيربادي\*

صادق عبد الحسين كريم\*\*

تاريخ قبول النشر 31 / 1 / 2009

### الخلاصة:

تم تحضير راتنج اليوريا فورمالدهايد باستخدام وسط قاعدي وبمحتج 95%، اما بقية الراتنجات اليوريا بلاست فتم تحضيرها في الوسط الحامضي وبمحتج عالي. راتنجات الالكاييد تم تحضيرها بالبلمره التكتافية من خلال مفاعلة انهدريدات السكسنيك والماليك والفتاليك مع كلايكل الانيولين أوكليسيرون. تم اختيار بعض راتنجات الالكاييد وبعض صبغات الازو المحضرة وخلطت بنسب معينة وأستعملت كطلاء للاخشاب وتم مقارنتها مع الاخشاب المطلية بصبغات الازو فقط، حيث أظهر الطلاء الممزوج بالالكاييد ثباتاً لونياً ومقاومة أفضل من تلك الصبغات المستعملة بمفردها. تم تحضير طلاء للاخشاب من خلال مزج راتنجات اليوريا بلاست وراتنجات الالكاييد مع صبغة الازو المحضرة وبنسب معينة حيث أظهر مقاومة وثباتاً حرارياً أكبر من الطلاء السابق. تم تشخيص الراتنجات بأطياف U.V و I.R. والتحليل الحرارية TG وDTG وقد دلت النتائج على صحة التراكييب المقترحة.

الكلمات المفتاحية: راتنج اليوريا الفورمالدهايد، راتنجات الالكاييد، راتنجات يوريا بلاست، راتنج بولي (سكسنت الكليسرين)، راتنج اليوريا اسيتالدهايد، راتنج بولي (سكسنت الالين)

### المقدمة:

المجاميع الفعالة الموجودة في سلسلة الراتنج سيودي الى زيادة الصفات الميكانيكية [8]. ان الالكاييدات تتفاعل او تقترون مع مواد اخرى ومنها راتنجات اليوريا بلاست حيث يؤدي ذلك الى تحسين مقاومة الراتنج اتجاه الماء والقواعد ويعطي صلابة افضل better hardness ومتانة toughness ومقاومة القشط abrasion resistance ان هذا النوع من الالكاييد يستخدم في تقسية الاصباغ وخاصة المستخدمة في احواض السباحة والاصباغ المرورية. كذلك تستخدم في زخرفة المعادن وفي تحسين مرونة ومتانة اللواصق وفي صقل الموامد والتلجالات والمجففات ولها قوة الالتصاق جيدة للمعدن ومقاومة للظروف الجوية وتستخدم كذلك في طلاء المعادن والخشب والبلاستيك والورق والمطاط والجلود والمنسوجات [11,9]. تحتوي أصباغ الازو على مجموعة الازو الجسرية (-N=N-) والتي توجد بصيغتي cis و trans [12]. فقد استعملت في مجالات مختلفة في الطب والعلوم والتكنولوجيا معطية نتائج لها أهمية كبيرة في الحياة [13,14]. ان استعمالها كاصباغ يعتمد على التركيب الكيميائي للاصباغ وطريقة التطبيق حيث تستعمل بصورة عامة في عمليات صبغة القطن [15] والصوف والحريير الطبيعي والجلود والمطاط والبلاستيك والاوراق وفي الطباعة والورنيش (الاطلية) وحبر الطباعة وفي

تفاعل اليوريا مع الفورمالدهايد بشكل مشابه على الاقل في مراحلها الاولية للفينول. وليس كالكاميدات الاخرى ذلك لان اليوريا قاعدية وان مجموعة الكربونيل غير كافية لمعادلة تأثير مجموعتي الامين. حيث تتكون مركبات المثيلول يوريا الاحادية والثنائية في المراحل الاولية من التفاعل، حيث هنالك فرضيتان رئيسيتان حول ميكانيكية التفاعل حيث تشير "الفرضية الاولى" الى تكوين كاربوكاتيون كمادة وسطية ثم يتبع ذلك تكوين جسور المثيلين بين جزيئات مثيلول يوريا اما "الفرضية الثانية" فتتص على تكوين مركب حلقي هو ثلاثي مثيلين ثلاثي امين بواسطة البلمرة الثلاثية لمركب وسطي هو قاعدة شيف Schiff base [1]. لقد زاد انتاج هذا الراتنج في السنوات الاخيرة وذلك لاستخداماته الواسعة على هيئة مواد لاصقة ومواد عازلة وفي الصناعات الكهربائية حيث يتميز بان له صلابة عالية والوان شفافة [2,3]، كما أستعمل كمالينات Fillers للبولي اثيلين عالي الكثافة [4]. ان الراتنجات الامينية (ومنها راتنجات اليوريا بلاست) نادراً ما تستخدم لوحدها في تطبيقات الطلاء لكونها هشة لذلك فانها تخلط مع راتنجات الالكاييد [5]. تصنف البولوي استرات المتشابهة عادة تحت اسم عام هو راتنجات الالكاييد [6,7]. حيث لوحظ انه كلما ازداد الوزن الجزيئي للالكاييد من خلال تفاعل

\* قسم الكيمياء- كلية العلوم- جامعة بغداد / بغداد- العراق

\*\* قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات- جامعة بابل / بابل- العراق

الراتنج ويجفف في فرن تجفيف بدرجة حرارة  $50^{\circ}\text{C}$ ، ونسبة منتوج وصلت %93. أتبعنت نفس الطريقة المذكورة لتحضير بقية راتنجات البوريا بلاست. جدول رقم (1) يبين النتائج المستحصلة لراتنجات البوريا بلاست.

### ثانياً: تحضير راتنجات الالكاييد

#### Preparation of Alkyde resin

##### 1- تحضير راتنج بولي (سكسنات الاثيلين)

###### Preparation of Poly ethylenesuccinate

في دورق مخروطي سعة (50ml) تم مزج (3gm)(0.03mol) من أنهيدريد السكسنيك مع (1.86gm)(0.03mol) من كلايكول الاثيلين. سخن المزيج تدريجياً الى ان وصلت الدرجة الحرارية الى  $(220^{\circ}\text{C})$  مع الرج، ثم أخذ كمية قليلة معلومة الوزن من المزيج وتم ايجاد العدد الحامضي \* acid number له. كررت العملية بعد فترة (15 دقيقة) واختبرت دوبانية الراتنج في المذيبات ففي البداية في الايثانول كان النموذج ذائباً ثم اصبح في المراحل الأخيرة ذائباً بالاسيتون وليس في الايثانول وعندها سُكَب الراتنج الناتج الساخن في إناء من الألمنيوم وترك ليتصلب، حيث استغرقت عملية التسخين (45 دقيقة). وبنفس الطريقة تم تحضير راتنج بولي (مالينات الاثيلين)، تفاصيل النتائج المستحصلة من تفاعل الأنهيدريد مع الاثيلين كلايكول مدونة في جدول (2).

حجم KOH النازل من السحاحة

× عياريته × الوزن المكافئ  
للقاعد

= العدد الحامضي

وزن الراتنج المأخوذ

##### 2- تحضير راتنج بولي (سكسنات الكليسيرين)

###### Preparation of Poly (Glycerinsuccinate)

في دورق مخروطي سعة (50ml) تم مزج (3gm)(0.03mol) من أنهيدريد السكسنيك مع (2gm)(0.02mol) من الكليسيرول. سخن المزيج تدريجياً الى ان وصلت الدرجة الحرارية الى  $(150^{\circ}\text{C})$  مع الرج، ثم أخذ كمية قليلة معلومة الوزن من المزيج وتم ايجاد العدد الحامضي له. كررت العملية بعد فترة (15 دقيقة) واختبرت دوبانية الراتنج في المذيبات ففي البداية كان النموذج ذائباً في الايثانول وليس في الايثانول وعندها سُكَب الراتنج الناتج الساخن في إناء من الألمنيوم وترك ليتصلب، حيث استغرقت عملية التسخين (150 دقيقة)، وبنفس الطريقة تم تحضير راتنج بولي (مالينات

العقاقير وغيرها [16]. وأن الطلائعات البوليمرية مكونات اساسية للمواد الملونة Pigment، وللمادة البوليمرية وهي المادة الرابطة Binder، كذلك المذيب، وهنا كجزء غير اساسي في تكوين الاصباغ حيث يمكن الاستغناء عنه احياناً او جزئياً ويدعى بالمضافات Additives [17].

#### المواد وطرائق العمل [20,18]:

##### أولاً: تحضير راتنجات البوريا بلاست

#### Preparation of Ureaplast resins

##### 1- تحضير راتنج اليوريا فورمالدهايد resin

###### Preparation of Urea Formaldehyde

في دورق دائري القعر سعة (50ml) ومجهز بمكثف عاكس ومحرك مغناطيسي وضع (2.28ml)(0.082mol) من الفورمالدهايد ثم اضيف اليه (3-2) قطرة من محلول الامونيا المركزة، ثم اضيف الي المزيج (2.5gm)(0.041mol) من اليوريا، حُرك المزيج الى ان ذابت مادة اليوريا ثم صعد تصعيداً تدريجياً في درجة حرارة  $(100^{\circ}\text{C})$  لمدة نصف ساعة وبرد المزيج الى درجة حرارة الغرفة وذلك بغمر الدورق في ماء متلج، قيست حامضية (PH) المحلول فكانت بحدود (6.5-7) ويمكن السيطرة على الحامضية باضافة حامض الستريك Citric acid او باضافة كربونات الصوديوم للمحافظة على PH (6.5-7) رشح المزيج وجفف ونقي الراسب وذلك باذابة الراتنج في مذيب DMF ويرشح ثم يضاف الى الراشح الماء فيترسب الراتنج ويجفف الراسب المتكون في فرن التجفيف بدرجة حرارة اقل من  $50^{\circ}\text{C}$ ، بنسبة منتوج وصلت %95 وقيست للراتنج درجة التلين. النتائج المستحصلة مدونة في الجدول رقم (1).

##### 2- تحضير راتنج يوريا اسيتالديهايد

###### Preparation of Urea Acetaldehyde

###### :resin

في دورق دائري القعر سعة (50ml) ومجهز بمكثف عاكس ومحرك مغناطيسي وضع (4.6ml)(0.082mol) من الاسيتالدهايد ثم اضيف اليه (3-5) قطرة من حامض الهيدروكلوريك المركز، ثم اضيف الي المزيج (2.5gm)(0.041mol) من اليوريا، حُرك المزيج الى ان ذابت مادة اليوريا ثم صعد المزيج تصعيداً تدريجياً الى درجة حرارة  $(100^{\circ}\text{C})$  لمدة ساعة واحدة وبرد المزيج الى درجة حرارة الغرفة وذلك بغمر الدورق في ماء متلج، قيست حامضية (pH) المحلول فكانت بحدود (6.5-7) رشح المزيج وجفف، ونقي وذلك باذابة الراتنج في مذيب DMF ثم رشح واضيف الي الراشح ماء مقطر ليترسب

من (X الى XV) في حالة عدم ذوبانية الراتنجات في المذيبات استعويض عنها بمذيب DMF. حيث كانت الطلاءات ذات لون وثبوتية وانتشار افضل بكثير من الصبغة وحدها او مقترنة مع راتنج الاكاييد. كذلك لوحظ ان لها استقرار حراري جيد وذلك بوضعها في فرن تجفيف تصل حرارته الى 100°C لفترة من الزمن.

### النتائج والمناقشة

حضرت ستة من راتنجات اليوريا مع الألداهيدات عن طريق البلمرة التكاثفية من خلال تفاعل اليوريا مع الفورمالدهايد Formaldehyde الاسيتالدهايد Acetaldehyde، كروتونالدهايد Crotonaldehyde، بنزالدهايد Benzaldehyde، سلسلدهايد Salicyldehyde، والسينمالدهايد Cinnamaldehyde.

فقد حضر راتنج اليوريا فورمالدهايد بالطريقة المعروفة وبأستخدام وسط قاعدي من هيدروكسيد الامونيوم (NH<sub>4</sub>OH) حيث يؤدي الى تكوين مشتقات المثيلول اولا والتي تتكاثف مع بعضها فيما بعد لتعطي راتنج اليوريا فورمالدهايد مما تجدر الإشارة اليه ان مشتقات المثيلول تتكاثف بسرعة تحت الظروف الحامضية [22].

حيث نقي الراتنج المتكون بالأذابة في مذيب ثنائي مثيل فورمايد (DMF) ورشح ثم أضيف الى الراشح ماء مقطر فترسب الراتنج وجفف.

اما بقية الألداهيدات فقد اجريت بلمرتها في الوسط الحامضي مستخدمين حامض الهيدروكلوريك المركز، حيث اضيف الحامض الى الألداهيد ليؤدي الى تكوين مركب وسطي فعال يتفاعل مع اليوريا، ليكون مشتقات المثيلول التي تتكاثف لتعطي راتنج اليوريا اسيتلدهايد.

مما تجدر الإشارة اليه ان الألداهيدات الحاوية على  $\alpha$ -هيدروجين مثل الاستلدهايد تعاني من تكاثف الاليدول Aldol Condensation (تفاعل جانبي) في الوسط القاعدي او الحامضي المخفف [23] ولهذا تم استخدام وسط حامضي مركز. وينفس الطريقة تم تحضير بقية الراتنجات اليوريا بلاست.


اما راتنجات الاكاييد فتم تحضير خمس منها عن طريق البلمرة التكاثفية وذلك من خلال مفاعلة كلايكل الاثيلين والكليسيرول مع انهريد الفثاليك، انهريد السكسينيك وانهريد المالك. حيث تتفاعل الانهريدات مع كلايكل الاثيلين مكونة بولي استرات تنمو في اتجاهين

الكليسيرين) وراتنج بولي (فثاليت الكليسيرين) تفاصيل النتائج مدونة في جدول (2).


### ثالثاً تحضير الطلاءات

أخذت صبغات الأزو الجاهزة وكانت كالاتي:


1-4-hydroxyphenyl-azo-4-methyl benzene



2- 2-4 dihydroxy phenyl-azo-benzene



3-2-hydroxy-5-methylphenyl-azo-benzene



### عمليات الطلاء

1- اخذت الصبغات السابقة الذكر على انفراد بوزن (0.25mg) واذيبت في الايثانول ثم طلي بها قطع من الخشب وتركت لتجف لكي تستخدم للمقارنة.

2- اخذت الصبغات اعلاه على انفراد وتم مزجها مع نسب معينة من راتنجات الاكاييد المحضرة وبأستعمال الايثانول كمذيب، والنسبة الوزنية من راتنجات الاكاييد الى الصبغة كانت كما يلي:- (1 : 0.5)، (1:1)، (1:1.5)، (1 : 2) : (1 : 2.5) حيث استخدمت في طلاء قطع من الخشب، حيث لوحظ ان ازدياد نسبة الاكاييد سيؤدي الى زيادة اللون والثبات اتجاه الماء.

3- تحضير طلاء للأخشاب.

تم تحضير طلاء للأخشاب بتشابه فيما بعد بمساعدة الحامض بتحويل الطريقة الموصوفة في [21] وكالاتي:

أخذت صبغة الأزو (0.2mg) وخلطت معها راتنج الاكاييد (0.1mg) وراتنج اليوريا (0.25mg) المحضرين وتم اذابتهما بالمذيبات الاتية اسيتون (0.15mg)، زايلين (0.1mg)، ايزو-بيوتانول (0.13mg) ويضاف الي المزيج (0.2mg) من حامض الهيدروكلوريك كعامل مساعد قبل الطلاء مباشرة حيث استخدمت صبغات الأزو الثلاث (1، 2، 3) المذكور سابقاً مع راتنجات اليوريا المحضرة من (I الى VI) وراتنجات الاكاييد

بروميد البوتاسيوم (KBr) وذلك باستخدام جهاز P4EUNICAM بمدى يتراوح ( 200-4000  $\text{cm}^{-1}$ ) وحسب الجدول المرفق.

تم قياس اللزوجة بانواعها المختلفة النسبية والنوعية والمختزلة والحقيقية للبوليمرات المحضرة ويتم ذلك بإذابة المادة البوليمرية في مذيب مناسب وبتراكيز معلومة ثم قياس زمن انسياب المحاليل البوليمرية خلال مقياس اللزوجة. في هذه الدراسة تم اختيار مقياس اللزوجة من نوع ubbelohde وباستخدام N-مثيل- $\alpha$ -بايروليدون (NMP) للراتجات المحضرة حيث تم قياس اللزوجة النسبية relative viscosity باستخدام العلاقة التالية

$$\mu_{rel} = \frac{t}{t_0}$$

$t_0$ : هو زمن نزول المذيب في حين  $t$  هو زمن نزول المادة مع المذيب

أولاً: تم حوالت الى الانواع الاخرى من اللزوجة. جدير بالذكر ان اللزوجة النسبية عديمة الوحدات ومنها نحصل على اللزوجة النوعية Specific viscosity

$$\mu_{sp} = \mu_{rel} - 1$$

اما اللزوجة المختزلة Reduced viscosity او ما يعرف بالعدد اللزوجي viscosity number

$$\mu_{red} = \frac{\mu_{sp}}{c}$$

حيث  $c$  هو التركيز بالغرام في ملتر او بالغرام في ديسيلتر (g/dl)


اما وحدة اللزوجة المختزلة فهي مقلوب وحدة التركيز وهي (dl/g). بعدها رسمت العلاقة البيانية بين التركيز واللزوجة المختزلة. يمدد الخط المستقيم الى ان يقطع امتداده محور اللزوجة المختزلة عند نقطة معينة وهو عند التركيز صفر وتسمى اللزوجة عنها باللزوجة الجوهرية Intrinsic viscosity حيث يكون قانون اللزوجة الجوهرية (الحقيقية) كالآتي:

$$[\mu] = KM^a$$

حيث  $K$  و  $a$  ثابتان يعتمدان على درجة الحرارة ونوعية المذيب

$M$  هي الوزن الجزيئي للبوليمر.

في هذه الدراسة استخدم جهاز التحليل الحراري من نوع Seiko Instruments Inc في التحليل الحراري الوزني (TG) والتحليل الحراري الوزني التفاضلي (DTG) لثلاث من راتجات اليوريا وهي راتنج اليوريا استلدهايد (II)، وراتنج اليوريا كروتون الدهايد (III)، وراتنج يوريا بنز الدهايد (IV) حيث كان راتنج يوريا كروتون الدهايد هو أثبت حرارياً في حين راتنج يوريا بنز الدهايد هو اقل حرارياً. ومن خلال هذه المنحنيات تم تعيين



وهكذا تتفاعل مجاميع الكاربوكسيل والهيدروكسيل الطرفية لتكوين بوليمرات ذات اوزان جزيئية عالية. وبنفس الطريقة يتفاعل أنهدريد المالك مع كلايكل الاثيلين، اما في حالة استعمال الكلسيول فسوف يؤدي الى بوليمر ينمو في ثلاث اتجاهات.

تم قياس اطياف الاشعة فوق البنفسجية لراتجات اليوريا وراتجات الالكاييد مستخدمين جهاز من نوع UV-160 Shimadzu UV-visible recording spectrophotometer في مذيب N-مثيل- $\alpha$ -بايروليدون (NMP) حيث اظهرت راتجات اليوريا حزم امتصاص نتيجة انتقالات ( $\pi-\pi^*$ ) التابعة لمجموعة الكاربونيل في راتنج اليوريا والتي تقتزن مع امتصاصات الاصرة المزوجة في راتنج يوريا الكروتون الدهايد ومع حلقة الفينيل في راتنج يوريا بنز الدهايد وكذلك راتنج يوريا سلسلدهايد وكذلك مع مجموعة الفينيل والاصرة المزوجة معا في راتنج يوريا سينام الدهايد. كما تظهر حزم امتصاص نتيجة انتقالات ( $n-\pi^*$ ) التي تعود الى مجموعة الكاربونيل بسبب وجود المزدوج الالكتروني على اوكسجين مجموعة الكاربونيل والتي تقتزن مع امتصاص ( $n-\pi^*$ ) التابع لمجموعة الاميد بسبب وجود المزدوج الالكتروني على النتروجين الذي يقتزن مع مجموعة الكاربونيل.

لقد اظهرت راتجات الالكاييد حزم امتصاص نتيجة انتقالات ( $\pi-\pi^*$ ) لمجموعة الاستر والتي تقتزن مع امتصاص الاصرة المزوجة لراتجات المالك الالكايديّة وكذلك مع الاصرة المزوجة لحلقة الفينيل مع راتجات الفثاليك الالكايديّة. كما اظهرت حزم امتصاص نتيجة انتقالات ( $n-\pi^*$ ) التي تعود الى مجموعة الكاربونيل بسبب وجود المزدوج الالكتروني على اوكسجين مجموعة الكاربونيل وتتطابق مع حزمة امتصاص مجموعة الكاربوكسيل نتيجة وجود المزدوج الالكتروني على الاوكسجين.

أطياف الاشعة تحت الحمراء تم فحصها لراتجات اليوريا المحضرة على هيئة اقراص مع

وجدت الطلاءات الجديدة الناتجة ذات اللون وثبوتية افضل مما لو كانت الصبغة لوحدها. كما تم تحضير صبغة ثابتة بالحرارة لطلاء الاخشاب من راتنجات اليوريا وراتنجات الالكايد والصبغات، حيث تم اخذ وزن معين من راتنج اليوريا وراتنج الالكايد (الاسيتون، النابيلين والايروبوتانول) ثم طليت قطع الاخشاب وتركت لتجف حيث كانت الطلاءات لها ثبات حراري وذات اللون زاهية افضل مما لو استخدمت الصبغة وحدها او مع راتنج الالكايد في حالة عدم ذوبانية راتنج اليوريا في المذيبات المستعملة اعلاه يستعاض عنها بمذيب DMF. وان سبب عدم ذوبانية راتنج اليوريا يعزى الى وجود التشابك بين سلاسلها.

مقدار الفقدان في الوزن مع درجة الحرارة لهذه الراتنجات عند معدل تسخين  $20^{\circ}\text{C}/\text{min}$ . حيث لوحظ ان الراتنجات لها ثبات حراري متوسط وذلك بسبب كونها ذات تشابك عرضي قليل لان في حالة كونها ذات تشابك عرضي كبير سيؤدي الى عدم ذوبانها في المذيبات المعروفة وبالتالي لا يمكن استخدامها في تحضير الطلاءات. في تجارب الطلاء تم اذابة كمية من الصبغة في مذيب مناسب مثل الايثانول واستخدم المحلول في طلاء قطع من الخشب بها وتركت لتجف في الهواء للاستخدام للمقارنة في الطلاءات حيث كانت الصبغة الحمراء اكثر ثباتاً ووضوحاً. ثم مزجت الأصباغ مع نسبة معينة من راتنج الالكايد وذلك بنسبة (1: 2-2.5) وزناً من الالكايد الى الصبغة وطلبت قطع الاخشاب بها وجفت.

جدول (1) يوضح اسماء وتراكيب راتنجات اليوريا المحضرة ودرجات تليتها ومذيب التنقية ونسبة المنتج وزمن التصعيد

| الرمز | اسم التركيب                | التركيب الكيميائي  | مذيب التنقية  | نسبة المنتج % | درجة التلين S.P. $^{\circ}\text{C}$ | زمن التصعيد (min) |
|-------|----------------------------|--|---|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| I     | Urea-Formaldehyde resin    | $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{N}(\text{H})-\text{C}(\text{H})-\text{N}(\text{H})-\text{CH}_2-\text{OH}$   | تم اذابة الراتنج في مذيب DMF ثم رشح واذيف الى الراشح ماء مقطر ليترسب الراتنج. | 95            | $105-100^{\circ}\text{C}$           | 30                |
| II    | Urea-acetaldehyde resin    | $\text{HO}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{N}(\text{H})-\text{C}(\text{H})-\text{N}(\text{H})-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{OH}$   | تم اذابة الراتنج في مذيب DMF ثم رشح واذيف الى الراشح ماء مقطر ليترسب الراتنج. | 93            | $128-139^{\circ}\text{C}$           | 60                |
| III   | Urea-Crotonaldehyde resin  | $\text{HO}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2)-\text{N}(\text{H})-\text{C}(\text{H})-\text{N}(\text{H})-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2)-\text{OH}$                   |   | 86            | $46-53^{\circ}\text{C}$             | 60                |
| IV    | Urea-Benzaldehyde resin    | $\text{HO}-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-\text{N}(\text{H})-\text{C}(\text{H})-\text{N}(\text{H})-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-\text{OH}$   | تم اذابة الراتنج في مذيب DMF ثم رشح واذيف الى الراشح ماء مقطر ليترسب الراتنج. | 94.5          | $185-192^{\circ}\text{C}$           | 15                |
| V     | Urea-salicylaldehyde resin | $\text{HO}-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_4\text{OH})-\text{N}(\text{H})-\text{C}(\text{H})-\text{N}(\text{H})-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_4\text{OH})-\text{OH}$                         | تم اذابة الراتنج في مذيب DMF ثم رشح واذيف الى الراشح ماء مقطر ليترسب الراتنج. | 82.5          | $90-95$                             | 60                |
| VI    | Urea-Cinnamaldehyde resin  | $\text{HO}-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}_2)-\text{N}(\text{H})-\text{C}(\text{H})-\text{N}(\text{H})-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}_2)-\text{OH}$ | تم اذابة الراتنج في مذيب DMF ثم رشح واذيف الى الراشح ماء مقطر ليترسب الراتنج. | 85            | $122-127$                           | 60                |

جدول (2) يوضح اسماء وتراكيب ونسبة المنتج والعدد الحامضي وزمن التسخين لمنتجات الالكايد.

| الرمز | اسم التركيب               | التركيب الكيميائي | نسبة المنتج % | العدد الحامضي | زمن التسخين (min) |
|-------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| X     | Poly (ethylene succinate) |                   | 70            | 90            | 45                |
| XI    | Poly (ethylene maleate)   |                   | 72            | 160           | 90                |
| XII   | Poly (glycerin succinate) |                   | 69            | 90            | 150               |
| XIII  | Poly (glycerin maleate)   |                   | 73            | 120           | 90                |
| XIV   | Poly (glycerin phthalate) |                   | 75            | 125           | 120               |

جدول (3) يبين اهم امتصاصات الاشعة فوق البنفسجية لمنتجات اليوريا

| الرمز | $\pi-\pi^*$ (nm)<br>انتقالات | $n-\pi^*$ (nm)<br>انتقالات |
|-------|------------------------------|----------------------------|
| I     | 342                          | 355                        |
| II    | 342                          | 374                        |
| III   | 337                          | 370                        |
| IV    | 343                          | 409                        |
| V     | 342                          | 370                        |
| VI    | 342                          | 367                        |

جدول (4) يبين اهم امتصاصات الاشعة تحت الحمراء لمنتجات اليوريا

| الرمز | $\nu_{\text{NH}}$<br>$\text{cm}^{-1}$ | $\nu_{\text{OH}}$<br>$\text{cm}^{-1}$ | $\nu_{\text{C-H}}$<br>$\text{cm}^{-1}$ | $\nu_{\text{C=O}}$<br>$\text{cm}^{-1}$ | Others $\text{cm}^{-1}$  |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| I     | 3435                                  | 3330                                  | 2950                                   | 1665                                   | -  |
| II    | 3390                                  | 3270                                  | 2920                                   | 1650                                   | $\nu_{\text{CH}_3}$ 2960 $\text{cm}^{-1}$  |
| III   | 3400                                  | 3160                                  | 2920                                   | 1665                                   | $\nu_{\text{C-H}}$ 2960 $\text{cm}^{-1}$ , $\nu_{\text{CH}_3}$ 2960 $\text{cm}^{-1}$ , $\nu_{\text{C-C}}$ 1630 $\text{cm}^{-1}$                              |
| IV    | 3460                                  | 3310                                  | Asy. 2960<br>sy. 2945                  | 1640                                   | $\nu_{\text{C-H}}$ 3035 $\text{cm}^{-1}$ , $\nu_{\text{C-H}}$ 3020 $\text{cm}^{-1}$ , $\nu_{\text{C-C}}$ 1600 $\text{cm}^{-1}$<br>Ar. Asy. Ar. Asy. ring     |
| V     | 3460                                  | 3330                                  | 2920                                   | 1700                                   | $\nu_{\text{O-H}}$ 3200 $\text{cm}^{-1}$ , $\nu_{\text{C-H}}$ 3060 $\text{cm}^{-1}$ , $\nu_{\text{C-C}}$ 1650 $\text{cm}^{-1}$<br>ring Ar. Asy. ring         |
| VI    | 3390                                  | 3330                                  | 2920                                   | 1665                                   | $\nu_{\text{C-H}}$ 3060 $\text{cm}^{-1}$ and 3040, $\nu_{\text{C-H}}$ 3015 $\text{cm}^{-1}$ , $\nu_{\text{C-C}}$ 1620 $\text{cm}^{-1}$<br>ring Ar. Asy. ring |

جدول (5) يبين اللزوجة النسبية والنوعية والمختزلة والحقيقية لمنتجات اليوريا

| الرمز | المذيب | $t_{0\min}$ | $t_{\min}$ | $\mu_{rel} = \frac{t}{t_0}$ | $\mu_{sp} = \mu_{rel} - 1$ | $(dl/g) \mu_{red} = \frac{\mu_{sp}}{C}$ | $\mu_{int} (dl/g)$ | الملاحظات |
|-------|--------|-------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------|-----------|
| I     | -      | -           | -          | -                           | -                          | -                                       | -                  | S.SI.     |
| II    | NMP    | 2.22        | 2.33       | 1.049549                    | 0.049549                   | 0.90991                                 | 0.499              |           |
| III   | NMP    | 2.22        | 2.36       | 1.063063                    | 0.063063                   | 1.261262                                | 0.87               | -         |
| IV    | -      | -           | -          | -                           | -                          | -                                       | -                  | S.SI.     |
| V     | NMP    | 2.22        | 2.42       | 1.09009                     | 0.09009                    | 1.80180                                 | 1.38               |           |
| VI    | NMP    | 2.22        | 2.29       | 1.0315315                   | 0.0315315                  | 0.636303                                | 0.275              |           |

جدول (9) يبين اللزوجة النسبية والنوعية والمختزلة والحقيقية لمنتجات الالكاييد

| الرمز    | المذيب  | $t_{0\min}$ | $t_{\min}$ | $\mu_{rel} = \frac{t}{t_0}$ | $\mu_{sp} = \mu_{rel} - 1$ | $(dl/gm) \mu_{red} = \frac{\mu_{sp}}{C}$ | $\mu_{int} (dl/g)$ | الملاحظات |
|----------|---------|-------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------------|-----------|
| X        | -       | -           | -          | -                           | -                          | -  | -                  | S.SI.     |
| XI       | NM<br>P | 2.15        | 2.33       | 1.083720<br>9               | 0.0837209                  | 1.6744744                                | 1.23               |           |
| XII      | NM<br>P | 2.19        | 2.34       | 1.068493<br>2               | 0.0684932                  | 1.369863                                 | 0.98               | -         |
| XII<br>I | -       | -           | -          | -                           | -                          | -  | -                  | S.SI.     |
| XIV      | NM<br>P | 2.15        | 2.32       | 1.079069<br>8               | 0.0790698                  | 1.5813954                                | 1.155              |           |

جدول (10) يبين اسماء وتراكيب ودرجات الانصهار لصيغات الازو المستخدمة

| اسم الصيغة                 | تركيبها | m.p °C  | لونها        |
|----------------------------|---------|---------|--------------|
| 4-hydroxyphenyl            |         | 144-146 | اصفر         |
| 2,4-dihydroxyphenyl        |         | 143-146 | احمر غامق    |
| 2-hydroxy-5-methyl phenyl- |         | 109-111 | برتقالي محمر |

جدول (6) يبين التحليل الحراري لبعض راتنجات اليوريا

| الرمز | درجة التفتك الأولى | نسبة التفتك بالوزن | درجة التفتك الثانية | نسبة التفتك بالوزن | درجة التفتك الثالثة | نسبة التفتك بالوزن |
|-------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| II    | 250.8°C            | 22.5%              | 343.6°C             | 51.2%              | 527.2°C             | 82%                |
| III   | 260.9°C            | 17%                | 418.2°C             | 54.8%              | 547.6°C             | 87.7%              |
| IV    | 234°C              | 55.1%              |                     |                    |                     |                    |

جدول (7) يبين اهم امتصاصات الاشعة فوق البنفسجية لراتنجات الالكاييد


| الرمز | انتقالات $\pi-\pi^*$ (nm) | انتقالات $n-\pi^*$ (nm) |
|-------|---------------------------|-------------------------|
| X     | 277                       | 315                     |
| XI    | 253                       | 300                     |
| XII   | 230                       | 277                     |
| XIII  | 299                       | 366                     |
| XIV   | 253                       | 290                     |

جدول (8) يبين اهم امتصاصات الاشعة تحت الحمراء لراتنجات الالكاييد


| الرمز | $V_{O-H} cm^{-1}$<br>COOH & OH<br>الطرفية | $V_{C-H} cm^{-1}$<br>Str. mujol | $V_{C=O} cm^{-1}$<br>ester | $V_{C-H} cm^{-1}$<br>ben<br>mujol | $V_{C=O} cm^{-1}$<br>ester | $V_{C-O} cm^{-1}$<br>ester | Others<br>$cm^{-1}$    |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| X     | 3430                                      | 2980-2950                       | 1750                       | 1445-1380                         | 1290-1155                  | 1040                       | -                      |
| XI    | 3440                                      | 2950-2830                       | 1750                       | 1460-1370                         | 1295-1155                  | 1030                       | $V_{C=C} 1635$         |
| XII   | 3480                                      | 2950-2830                       | 1720                       | 1450-1365                         | 1265-1150                  | 1025                       | -                      |
| XIII  | 3450                                      | 3000-2820                       | 1750                       | 1460-1375                         | 1290-1155                  | 1030                       | $V_{C=C} 1595-1575$    |
| XIV   | 3380                                      | 2980-2860                       | 1750                       | 1465-1385                         | 1305-1110                  | 1035                       | $V_{C=C} 1635$<br>Ring |

## المصادر:


- 1- Lenz, R. W. 1967. Organic Chemistry of Synthetic High Polymers, John Willey and Sonc, ed. 2.
- 2- رمضان، عمر موسى؛ الغنم، خالد احمد؛ ذنون أحمد عبد الكريم. 1991. الكيمياء الصناعية والتلوث الصناعي، مطبعة جامعة الموصل.
- 3- Ebeuele, R.O.; River. B.; and Myers, G.E. 1994. J. of Appl. Poly. Sci. 52: 689-700.
- 4- Blizakov, E.D; White, C.C ; and Shaw, M.T. 2000. J. of Poly. Sci. 77: 3220-3227.
- 5- Kirk, R.E; and Othmer, D. F. 1952. Encyclopedia of Chemical Technology, 1, 2, 6 and 12, John Willy and Sonc Inc.
- 6- Robert A.S; and Soucek, M.D. 1998. Progress in Organic Coating, 33: 36.
- 7- ظاهر، عبد الفتاح محمود. 2000. أساسيات علم وتقنية البلمرات، مطبعة دار المريخ، السعودية.
- 8- Lee, S.I; Lee, Y.S; Nahm, K.S; Hahn, Y.B.;s and Ko, S.B. 2000 Bull. Korean Chem. Soc. 21:1145-1148.
- 9- Dalelio, G. F.1962. Encyclopedia of Polymer Science and Technology, John Willey and Sons Inc. ed. 1.
- 10- Patton, T.G. 1962. Alkyde Resins Technology, Weily Interscience, ed. 1.
- 11- Turner, G.P.A. 1982. Introduction yo Paint Chemistry and Principle of Paint Technology. 54: 53.
- 12- Freeman, J.P. 1963. J. Org. Chem. 28: 2508.
- 13- Stephen, W.I. 1977. Analyst. 102: 793.
- 14- Yoshimura, K.; Toshimitsu, Y ; Ohashi, S. 1980 Talanta. 27:693.
- 15- Lynn, E.V. 1941. Organic Chemistry with Applicaions to Pharmacy and Medicine, USA.



شكل (1) المخطط الحراري الوزني لراتنج يوريا الإيستندهايد



شكل (2) المخطط الحراري الوزني لراتنج يوريا كروتون الدهايد



شكل (3) المخطط الحراري الوزني لراتنج يوريا بنزالدهايد



- Polymer Chemistry, Willey and Sons, Inc.
- 21- بيرياي، ذنون محمد عزيز. 1990. كيمياء اللواصق والاصباغ والاطليية البوليمرية، مطبعة بغداد.
- 22- عبد الكريم، قيس؛ اللامي، كاظم. 1984. كيمياء البلمرة، مطبعة جامعة البصرة.
- 23- endtand, W.W.W. 1947. Thermal Method of Analysis, Willey and Sons, Inc.
- 16- Noetting, E. 1922 Chime. Industrie. 8:758.
- 17- Layman P.L. 1985 "Paints and Coating, The Global Challenge", Chem. and Eng. New. 30: 27.
- 18- بيرياي، ذنون محمد عزيز. 1985. كيمياء الجزيئات الكبيرة العملي، مطبعة جامعة الموصل.
- 19- Dalelio, G. F. 1965. Experimental Plastics and Synthetic Resins, John Willey and Sons, Inc ed. 1.
- 20- Sorenson, W.R; and Campbell, T.w. 1968. Preparative Methods of

## Synthesis of several Urea plast Resins using Different Aldehydes Preparation of some Alkyde Resins and Empolyment of the prepared Resins as Additives for AZO Dyes

*Thunun Mohammad Pyriadi\**

*Mohammad Raffat Ahamad\**

*Sadiq Abdul- Hussain Karim\*\**

\*University of Baghdad / college of science/chemistry Dep.

\*\* University of Babbale /college of science for women /chemistry Dep.

**Key wards:** Urea Formaldehyde resin , Ureaplast resins, poly(Glycerinsuccinate), Urea Acetaldehyde resin , Poly ethylenesuccinate resin

### Abstract:

Urea formaldehyde resin was prepared by using basic media by yield 95%. The Remaining of ureaplasts resin were prepared in acetic acid media by high yield. Alkyde resins were prepared by condensation polymerization by react Succinic, Maleic, Phthalic anhydrides with Ethylene glycol or Glycerol. Select samples of the prepared alkyde resins were mixed with Azo dyes in special ratio. The mixtures were used as coatings for wood, and compaised with pure dyes. The Coating that some alkyde resins showed better adhesion from using dyes alone. Preparation of wood coating by mixing ureaplast resins and alkyde resins with Azo dyes in special ratios. The coating showed better adhesion, brighter colors and better resistance to heat from Preceding coat.