

DOI: <http://dx.doi.org/10.21123/bsj.2017.14.1.0060>

دراسة تأثير قاعدة بوليمر موصل على الخواص الكهربائية لأشباه الموصلات

افراح عبد الحسين جبر

شعبة العلوم الاساسية، كلية الزراعة، جامعة بغداد، العراق.

البريد الالكتروني: Ashwak.alobaidy@yahoo.com

استلام البحث 2015/ 10/ 12

قبول النشر 2016/ 6/21



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

الخلاصة:

يتضمن متن البحث ترسيب اغشية رقيقة لشبه الموصل سلينايد الكادميوم CdSe، بطريقة التبخير بالفراغ على قواعد بوليمرات البولي انيلين الموصلة، رسب البوليمر ببلمرة الأكسدة على قواعد زجاجية وشخصت الاغشية البوليمرية ثم درست الخواص التركيبية والبصرية لها من خلال فحوصات UV-Vis, XRD, IR بالإضافة لأغشية CdSe على قواعد زجاجية وعلى قواعد بوليمر البولي انيلين وعند اجراء فحوصات XRD لوحظ تحسين الخواص التركيبية لشبه الموصل بالإضافة فحوصات تأثير هول اثبتت تحسين الخواص الكهربائية بشكل ملحوظ.

الكلمات المفتاحية: الأغشية الرقيقة، بولي انيلين، CdSe، الخواص التركيبية والبصرية والكهربائية.

المقدمة:

المقترنة (conjugated) في تركيبها، بحيث أن الأواصر بين ذرات الكربون تتعاقب بين المفردة والمزدوجة. وتحتوي كل أصرة مزدوجة على أصرة كيميائية قوية تسمى أصرة سيكما بالإضافة إلى أصرة أضعف تسمى أصرة باي فأن هناك الكثير من التطبيقات للبوليمرات الموصلة التي تجرى عليها الأبحاث والتي من المؤمل أن تحدث قفزات نوعية في التكنولوجيا المعاصرة منها:


طلاء مادة عازلة بطبقة رقيقة من بوليمر موصل فإنه يمكن منع تكون الكهربائية المستقرة التي قد تسبب أضراراً بليغة، ففي صناعة الكومبيوترات فإن تفريغ الشحنة الفجائي للكهربائية المستقرة يمكن أن يدمر الدوائر الإلكترونية الدقيقة وخاصة الدوائر المتكاملة الحديثة [1].

إن كثير من الأجهزة الكهربائية وخاصة الكومبيوترات تولد إشعاعاً كهرومغناطيسياً ضمن مدى الترددات الراديوية والميكروية عادة، وهذه يمكن أن تؤثر على الأجهزة الكهربائية المجاورة. إن الأغلفة البلاستيكية المستخدمة في هذه الأجهزة تكون شفافة لهذه الأشعة الكهرومغناطيسية، ولكن بطلاء هذه الأغلفة من الداخل بمادة بوليمرية موصلة فأن هذه الأشعة يمكن أن تمتص. وتمتاز البوليمرات

لاقت البوليمرات الموصلة الكثير من الاهتمام لامتلاكها الكثير من التطبيقات الالكترونية والبصرية والحيوية [2,1] ومن هذه البوليمرات البولي انيلين والبولي ثيوفين والبولي بايرول. يعتبر البولي انيلين أحد البوليمرات الموصلة المهمة [4,3] التي لاقت اهتماماً كبيراً في السنوات الاخيرة حيث انه يمتاز بسهولة التحضير ورخص التكاليف و استقراريته العالية مع امتلاكه مقاومة كهربائية قليلة نظراً للأهمية القصوى لخفة الوزن في الطائرات وسفن الفضاء، فأن البوليمرات الموصلة تستعمل كتوصيلات كهربائية بدلاً من المعادن، حيث أن كثافة البوليمرات تساوي عشر كثافة المعادن تقريباً.

ونظراً للتقدم العلمي الحديث اهتم العلماء بعلم فيزياء الاغشية الرقيقة وهي من الفروع المهمة لفيزياء الحالة الصلبة والذي تبلور عنها وأصبح فرعاً بحد ذاته، إذ يتعامل هذا الفرع مع نبائط دقيقة (Micro Devices) تتصف جميعها بأنها ذات سمك صغير جداً لا يتعدى (1 μm) ان تقنية الاغشية الرقيقة واحدة من اهم التقنيات التي كثيراً ما ساهمت في تطوير دراسة اشباه الموصلات [1]

إن الصفة الأساسية للبوليمرات الموصلة المستخدمة كقواعد موصلة للاغشية هي وجود الأواصر الثنائية



Poly(4-Amino Diphenyl Amine)(PolyAniline)
شكل (1) الصيغة الكيميائية لبوليمر البولي انيلين

الجزء العملي

تحضير بوليمر البولي انيلين بطريقه بلمرة الأوكسدة:

رسبت الأغشية على قواعد زجاجية من النوع العادي بأبعاد $mm^2 (1 \times 24 \times 75)$ وتم إتباع الخطوات الآتية في عملية التنظيف :-

1. غسلت القواعد بالماء المقطر جيداً ثم وضعت في دورق يحتوي على الماء المقطر في جهاز Ultrasonic cleaner لمدة (15 min).
2. وضعت هذه القواعد في دورق يحتوي حامض الكرومك لمدة 25min بعدها غسلت بالماء المقطر ثم بكحول الايثانول عالي النقاوة ويوضع في جهاز Ultrasonic cleaner لمدة (15 min).
3. جففت القواعد بوساطة ورق تنظيف ثم وضعت في فرن كهربائي بدرجة $100^\circ C$ ولمدة 15 min .
4. وضعت في حاوية لحين استعمالها [2] .

حضر البوليمر من خلط محلولين المحلول الاول (0.2 M) من انيلين هايدروكلورايد (2.59 gm) مذاب في 50 ml من الماء المقطر و المحلول الثاني (0.25 M) من أمونيوم بيرسلفايت $(NH_4)_2S_2O_8$ (5.7mg) مذاب في (50 ml) من الماء المقطر، وضعت القواعد الزجاجية بصورة عمودية داخل حاوية التفاعل .

ترك المحلولين لمدة ساعة عند درجة حرارة الغرفة بعدها خلط المحلولين لأتمام عملية البلمرة لمدة (2hr) عندها ظهر راسب اخضر غامق من البوليمر على سطح القواعد الزجاجية بعدها غسلت السلايدات في (100ml) من 0.2 M HCl للتخلص من بقايا المونيمر ومن ثم في (100 ml) من الأسيتون للتخلص من السلاسل القصيرة. [5, 6]

ميكانيكية التفاعل لتحضير البوليمر مبينة بالشكل التالي :


الموصلة المستعملة في هذه الحالة بالتصاق جيد وأنها تتمدد حرارياً بنفس النسبة للأغلفة البلاستيكية وبإمكانية تصنيعها بأي سمك مطلوب اعتماداً على قابلية البوليمرات الموصلة على تغيير خواصها الكهربائية عند تفاعلها مع مواد أخرى أو تأثرها بالرطوبة والحرارة، فإنه يمكن استعمالها كمتحسسات (sensors)، فعلى سبيل المثال لوحظ أن مقاومة بولي بايرول للكهربائية تزداد بوجود غاز مختزل مثل الأمونيا وتقل بوجود غاز مؤكسد مثل ثنائي أوكسيد النايتروجين [3,2]

هناك تطبيق مهم وواعد وهو استعمال البوليمرات الباعثة للضوء في الكومبيوتر الضوئي الذي طور حديثاً ليستخدم الإشارة الضوئية بدلاً من الإشارة الكهربائية في نقل المعلومات وما يوفره ذلك من سرعة وكفاءة عاليين [4,5,6].

وبسبب الموائمة البايولوجية لبعض البوليمرات الموصلة فإنها تستعمل لنقل إشارات كهربائية ضعيفة خلال جسم الإنسان، أي أنها تعمل كأعصاب صناعية. وهناك طموح لمحاكاة الدماغ البشري بهذا الأسلوب ، ولكن هذه العملية غير واقعية حالياً [7,8]. ومن أهم طرق تحضير أغشية هذه البوليمرات الموصلة هي الترسيب الكهروكيميائي وطريقة الغطس وطريقه الطلاء بالقطرة ،التبخير الكهربائي، الطلاء بالبرم ، ان الصيغة التركيبية للبوليمر تتمثل بالشكل الآتي [1,3,5]:


ومن تطبيقات هذه البوليمرات إستخدامها في الطلاءات الاستاتيكية وعمل الأقطاب المرنة ودروع الأشعة الكهرومغناطيسية وكمواد مضادة للتآكل للمواد المعدنية ومتحسسات غازيه ومتحسسات للرطوبة.

ومن أمثلة هذه البوليمرات هي البولي استيلين، البولي انيلين، البولي بايرول، البولي ثابوفين ، وتحضّر هذه البوليمرات بعدة طرق منها بلمرة الاضافة، بلمره الاكسدة، بلمرة الجذور الحرة [3,4].




شكل (2) ميكانيكية بلورة الأكسدة لبولي انيلين

Polycrystalline ومن النوع رباعي (Tetragonal) وبإتجاهية سائدة (110, 101, 200, 211) كما موضح في الشكل (4).




شكل (4) حيود الأشعة السينية لغشاء البولي انيلين

أظهرت القياسات الطيفية للأشعة تحت الحمراء لبولي انيلين حزم الامتصاص الموضحة في الجدول (1). والشكل (7) يوضح طيف الامتصاص للأشعة الإضافية الى ذلك أجريت فحوصات XRD لأغشية CdSe على قواعد زجاجية كما الشكل (5) ولأغشية CdSe:Polyaniline كما الشكل (6)



شكل (5) حيود الأشعة السينية لغشاء CdSe:glass

تم قياس سمك الأغشية المحضرة بطريقة الموجات فوق الصوتية، حيث يتكون هذا الجهاز من مجس يوضع على العينة ويقاس في مواضع متعددة ثم يأخذ المعدل ثم يقاس سمك القاعدة قبل عملية الترسيب ثم يستخرج السمك من الفرق بين السمكين ومواصفات هذا الجهاز Digital coating thickness gauge Instruction Manual TT 260, بعد ذلك رسبت اغشية CdSe بطريقة التبخير الحراري في الفراغ باستعمال منظومة تبخير من نوع (Thermionic) تم توصيل أقطاب الألمنيوم المرسبة باستعمال سلك من مادة الألمنيوم ايضا بطريقة التبخير الحراري في الفراغ باستعمال منظومة تبخير ايضا على الغشاء بأسلاك توصيل [3] كما في الشكل (3).



شكل (3) ترتيب اغشية CdSe المرسب على قواعد البوليمر مع أقطاب التوصيل

الفحوصات والنتائج:

قياسات الخصائص التركيبية

Structural Properties Measurements

A- نتائج فحص الأشعة السينية. [5]

تم التعرف على تركيب البوليمر المحضر بواسطة جهاز

(XR-DIFRACTOMETER/6000) من نوع Shimadzu. ، اذ تبين انه ذا تركيب متعدد التبلور


C- نتائج الفحص بالمجهر الضوئي والماسح الإلكتروني.

بين الفحص بالمجهر الضوئي من نوع (Nikon) مزود بألة تصوير رقمية (Digital Camera) بقوة تكبير مقدارها (1000X) كما في الشكل (8) حيث ظهرت تفرعات شجيرية تشير الى تكوين غشاء متعدد التبلور عند عملية البلمرة، بالإضافة الى صور مجهر الماسح الإلكتروني بقوة تكبير (50 KX) من نوع Tescan VEGA3, موديل probe AA3000 Scanning microscope وكما في الشكل (9) حيث توضح الصورة الشكل والحجم البلوري لسطح الغشاء البوليمري ، حيث لوحظ بأن الغشاء متجانس وبدون تكسرات أو فجوات وأن معدل الحجم الحبيبي هو أقل من 200nm.


أن هذا التركيب البلوري النانو متري يدخل في العديد من التطبيقات الجديدة في المكونات البصرية والإجهزة الكهرو بصرية والمتحسسات الغازية وفي العلوم البايولوجية.



شكل (8) : صورة غشاء البوليمر في المجهر الضوئي



شكل (9) : صورة طبوغرافية سطح غشاء البوليمر في جهاز الماسح الإلكتروني



شكل (6) حيود الأشعة السينية لغشاء CdSe: PANi


B- تشخيص البوليمر المحضر بطيف الأشعة تحت الحمراء.

طيف الأشعة تحت الحمراء لبولي انيلين.


شخص البوليمر المحضر باستخدام جهاز Perkin Elmer FT-IR Spectrophotometer model 1720X.

جدول (1) حزم الامتصاص للبوليمر المحضر

المجموعة المهتزة	حزمة الامتصاص (سم ⁻¹)
حزمة الاهتزاز المطي (N-H)	2875
حزمة اهتزاز مط (C-H) الاروماتية	3030
حزمة اهتزاز مط (C-H) الاليفاتية	2850 , 2790
حزمة اهتزاز مط (C=C) لحلقة البنزين	1610 , 1585
حزمة اهتزاز مط (C-N)	1328
حزمة انحناء (C-H) لحلقة البنزين	1303
انحناء مط N-ph	1029
حزمة انحناء C-H لحلقة بنزين ثنائية التعويض	742
حزمة انحناء C-H لحلقة بنزين احادية التعويض	682



شكل (7) طيف الأشعة تحت الحمراء لغشاء البوليانيلين



شكل (11) معامل الامتصاص كدالة للطول الموجي لغشاء البوليمر

- حساب فجوة الطاقة الممنوعة

تم حساب فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح باستعمال المعادلة (2) وذلك برسم العلاقة بين $(\alpha h\nu)^2$ وطاقة الفوتون الساقط $(h\nu)$ ويمد الجزء المستقيم من المنحني ليقطع محور طاقة الفوتون عند النقطة $(\alpha h\nu)^2 = 0$ فنحصل على قيمة فجوة الطاقة وكما مبين في الشكل (12) ووجدت إنها تساوي 3.6 eV [4,2].

$$\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^r \dots (2)$$

إذ ان :

A' : ثابت يعتمد على طبيعة المادة.

E_g : فجوة الطاقة.

r : معامل اسي، ففي حالة الانتقال المباشر المسموح


$$r = \frac{1}{2}$$

تأثير هول Hall effect

تم من خلال قياسات تأثير هول لأغشية CdSe: PANi الحصول على قيمة معامل هول والتوصيلية الكهربائية والتحريرية لسلك $5 \pm (600, 700, 900) \text{ nm}$ للغشاء عند درجة حرارة الغرفة لقد أجريت قياسات تأثير هول على الأغشية المحضرة لمعرفة معامل هول (R_H) وتركيز حاملات الشحنة والتحريرية، باستعمال جهاز (Hall Effect Measurement System) من نوع (HMS3000) المصنع من قبل شركة (Ecopia) ذي منشأ تايواني المبين في الشكل (13) وباستعمال مجال مغناطيسي شدته ($B = 0.55 \text{ Tesla}$) الشكل (13) يوضح منظومة تأثير هول وقد أظهرت نتائج معامل هول والتوصيلية وتركيز حاملات الشحنة المقاومة والتحريرية لأغشية CdSe ولأغشية CdSe+ Polyaniline وباسماك ($600, 800, 900 \text{ nm}$) للقاعدة البوليمرية والمدرجة في الجدول (2) ودرس تأثير السمك للقواعد

قياسات الخواص البصرية (Optical Properties Measurements). طيف الإمتصاصية والنفاذية .

أجريت قياسات طيف الامتصاصية والنفاذية ضمن مدى الأطوال الموجية للطيف المرئي وفوق البنفسجي (300–800) باستعمال مطياف (UV/Vis – Spectrophotometer /1800) لأغشية البولي أنيلين المحضرة وكما في الشكل (10)، حيث يلاحظ بأن قيم الامتصاصية تزداد عند الأطوال الموجية القصيرة نتيجة لحدوث إنتقالات إلكترونية.



شكل (10) طيف الإمتصاصية والنفاذية كدالة للطول

- حساب معامل الإمتصاص .

تم حساب معامل الامتصاص من المعادلة (1) كدالة للطول الموجي للغشاء البوليمري ولمدى مبين في الشكل (10)، إذ تدل القيم العالية لمعامل الامتصاص ($\alpha > 10^4 \text{ cm}^{-1}$) على احتمالية حدوث إنتقالات الكترونية مباشرة في حين تدل القيم ($\alpha < 10^4$) على احتمالية حدوث إنتقالات الكترونية غير مباشرة ونلاحظ في الشكل (11) وجود جزء من المنحني يكون فيه تغير معامل الامتصاص بطيئاً في منطقة الطاقات الواطئة والجزء الاخر نلاحظ فيه زيادة معامل الامتصاص عند منطقة الطاقات العالية ومن هذه الزيادة يمكن التعرف على حافة الامتصاص برسم مماس للمنحني عندما $\alpha = 0$ ونقطة التقاطع مع المحور السيني (λ) تمثل λ_{cutoff} الطول الموجي وقيمته (345 nm) لسلك 900 nm الذي يحدث عنده الامتصاص العالي وتسمى هذه المنطقة بحافة الامتصاص الأساسية.

A : الإمتصاصية

t : سمك الغشاء.

الغرفة. بالإضافة الى تحضيرها بعدة طرق ذات تقنية بسيطة وبكلفه قليلة حيث لوحظ تحسن الخواص البلورية للأغشية المرسبة فوقها حيث تكون قريبة الى احادي التبلور لكون البوليمر يتميز بالتركيب متعدد التبلور مما يزيد من الاتجاهية البلورية للغشاء المرسب عليه. تعتبر اغشية البولي انيلين من نوع n-type ويعود ذلك الى اواصر π مما يؤدي الى تحسين الخواص الكهربائية من خلال الزيادة في تركيز حاملات الشحن، التحركية والتوصيلية الكهربائية وبذلك تكون هذه التقنية مناسبة لتحضير قواعد الخلايا الشمسية والمتحسسات الغازية [11,10,9].

الإستنتاجات:

1- تبين من نتائج فحوصات الأشعة السينية XRD أن أغشية النقية الرقيقة المحضرة ذات تركيب متعدد التبلور من النوع الرباعي ولسمك $(\pm 5) 900$ nm) وظهرت قمم للمستويات (110,101, 200, 211) عند الزوايا $2\theta = 26.16$ ، $2\theta = 28.244$ تعود لبولي انيلين.

2- تبين من نتائج الفحوصات الطيفية الأشعة تحت الحمراء ظهور قمم أمتصاص تعود الى سلسلة البولي انيلين، وأظهرت فحوصات الأشعة فوق البنفسجية والمرئية أعلى أمتصاص عند منطقة الأطوال الموجية القصيرة ووجد فجوة الطاقة تساوي 3.6 eV للانتقال المباشر المسموح.

3- بينت النتائج قيم معامل الامتصاص عند حافة الأمتصاص $\lambda_{\text{Cut off}} = 345$ nm.

4- أظهرت النتائج XRD لأغشية CdSe تركيب متعدد التبلور السداسي hexagonal وظهرت قمم للمستويات (110,102,100) تعود عند الزوايا $2\theta = 23.16$ ، $2\theta = 36.44$ ، $2\theta = 37.16$ اما أغشية CdSe:Polyaniline (900nm) أظهرت تركيب



متعدد التبلور القريب من الاحادي التبلور عند الاتجاهية (100)

5- نتائج تأثير هول اثبتت تحسين الخواص الكهربائية من خلال زيادة حاملات الشحنة والتوصيلية ونقصان المقاومة الكهربائية لأغشية CdSe:Polyaniline نسبة لأغشية CdSe:glass

المصادر:

- [1] Weickert, J.; Dunbar, R. B.; Wiedemann, W.; Hesse, H. C.; Schmidt-Mende, L. 2011. Nanostructured Organic and Hybrid Solar Cells. Advanced Materials 23: 1810.
- [2] Ginger, D. S. and Greenham, N. C. 2014. Photo induced electron transfer

البوليمرية على التوصيلية الكهربائية كما موضحة في الشكل (14)



شكل (14) يوضح العلاقة سمك البولي انيلين والتوصيلية الكهربائية

جدول (2) نتائج تأثير هول لأغشية CdSe و CdSe+Polyaniline

	Hall effect				
	التحريكية	المقاومة	تركيز حاملات	التوصيلية	معامل هول
CdSe	1.741×10^{-10}	9.112	3.542×10^{12}	1.09×10^{-1}	1.586×10^2
CdSe+P ANi (600 nm)	3.98×10^{-10}	9.165×10^{-2}	1.54×10^{14}	1.09×10^0	-3.648
CdSe+P ANi (800 nm)	1.137	8.911×10^{-2}	5.543×10^{15}	1.122×10^0	1.01×10^{-1}
CdSe+P ANi (900 nm)	1.983	8.905×10^{-2}	3.181×10^{15}	1.123×10^0	1.766×10^{-1}

المناقشة:

تعتبر أغشية البولي انيلين قواعد بوليمرية موصلة استخدمت كبديل عن القواعد الموصلة مثل ITO لكونها ذات توصيلية جيدة عند درجة حرارة

- Effect on annealing and vapor sensing Thin Solid Films, 544, pp. 234-239.
- [8] Chithra lekha. P.; Subramanian E.; and Padiyan D. P. 2005. Electrodeposition of polyaniline thin films doped with dodeca tungstophosphoric acid: Effect on annealing and vapor sensing Thin Solid Films, 544, 234-239.
- [9] Sun, B.; Snaith, H. J.; Dhoot, A. S.; Wu, M.H; Ueda, A and Mu, R. 2005. Semiconductor Quantum Dot Based Nanocomposite Solar Cells. Organic Photovoltaics: Mechanisms, Materials, and Devices. CRC Press. ISBN 978-0-8247-5963-6.
- [10] Hua Bai and Gaoquan Shi. 2015. Gas Sensors Based on Conducting Polymers Sensors. 2007, 7:267-307.
- [11] Ashwaq, A.; Karamah, A. and Afrah, A 2014. Preparation of polymer thin film using as NH₃ gas Sensor. Baghdad Science Journal, 2(11):599-604
- from conjugated polymers to CdSe nano crystals. Physical Review B 59 (16): 624–629
- [3] Reemts, J.; Parisi, D. Schlettwein, 2004. Electrochemical growth of gas-sensitive polyaniline thin films across an insulating gap, Thin Solid Films, 466, pp. 320-325.
- [4] Li. X., Ju. M, Li. X., Chlorine ion sensor based on polyaniline film electrode, Sensors and Actuators B, 97, 2004, pp. 144-147.
- [5] Jin. Z, Y. and Su. Y. Duan. 2000. An improved pH sensor based on polyaniline, Sensors and Actuators B, Chemical 71, pp. 118-122.
- [6] Herman, David, J. Goldberger, Joshua E.; Samuel I. 2011. Orienting Periodic Organic–Inorganic Nano scale Domains Through One-Step Electro deposition. ACS Nano 5 (1): 565–73.
- [7] Chithra lekha. P.; Subramanian. E.; Padiyan, P. 2005. Electrodeposition of polyaniline thin films doped with dodeca tungstophosphoric acid:

Studying the effective of conductor polymer substrate on the electrical properties of semiconductors

Afrah Abdul Hussain Jabor

Basic Sciences Section, College of Agriculture, Baghdad University, Baghdad, Iraq.

Received 12/10/2015

Accepted 21/6/2016

Abstract:

This research includes deposition of thin film of semiconductor, CdSe by vacuum evaporation on conductor polymers substrate to the poly aniline where, the polymer deposition on the glass substrats by polymerization oxidation tests polymeric films and studied the structural and optical properties through it's IR and UV-Vis , XRD addition to thin film CdSe, on of the glass substrate and on the substrate of polymer poly-aniline and when XRD tests was observed to improve the properties of synthetic tests as well as the semiconductor Hall effect proved to improve the electrical properties significantly

Key words: thin film, poly Aniline, CdSe, structural optical and electrical properties.