

تأثير اضافة بوليمر بولي فاينيل الكحول (PVA) على خصائص مترابك سمنت - سليكا

سمارة جاسم الجبوري*

هدى محمد جعفر علي *

خالد رشاد عبد الله الرواي *

استلام البحث 3، كانون الثاني، 2011
قبول النشر 7، حزيران ، 2011

الخلاصة:

تمت في هذه الدراسة تأثير اضافة مادة بولي فاينيل الكحول polyvinyl alcohol (PVA) على خصائص مترابك سمنت - سليكا. حيث تمت اضافة نسبة 5% من المحلول الماء بتركيز 10% واعتمد المحلول PVA على التوالي مع كمية الماء المعتمدة لمترابك سمنت - سليكا بنسبة خلط (2:1). وحسب المستخدم في اكساء البناءات ك بلاط. اظهرت النتائج زيادة في مقاومة الانضغاطية للمترابك مع زيادة نسبة محلول PVA الى حد 20% كما اظهرت النتائج حصول نقصان في قيم التوصيل الحراري مع زيادة نسبة PVA مما يؤدي الى مترابك ذو عزل افضل كما اظهرت النتائج كفاءة بولي فاينيل الكحول في تقليل امتصاصية الماء من قبل المترابك سمنت - سليكا وحسب ما موضح في هذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية: بولي فاينيل الكحول - (سمنت - سليكا) - الانضغاطية - التوصيل الحراري - امتصاصية الماء.

المقدمة :

للمتوسط الزوجة ($35 \times 10^3 - 25 \times 10^3$) خفيف الزوجة وهو يستخدم كرابط لكثير من المواد وبالاخص السيراميكية وبذلك تمت دراسة استخدامه مع السمنت في هذه الدراسة علما ان التركيز المعتمد في دراستنا يقع ضمن مدى متوسط الزوجة . [3] ان الهدف من دراستنا هذه هو لتطوير هذا المترابك والذي يسمى هندسيا بالبلاط المطمور بالبوليمر والمستخدم بشكل كبير في اكساء البناءات والارصفة البحرية واعمدة الجسور ونظرا للتلوّح في استخدامه وشيوعه الكبير فقد انصب اهتمامنا لهذا الجانب من اجل تطوير الموصفات له بحثيا ومن ثم التطبيق العملي لنتائج الدراسة ان اضافة المادة البوليمرية للسمنت لم يكن عبثا بل ان التصور المسبق بذلك من خلال تكوين البوليمر لشبكة بوليمر مستمرة من خلال هيكل المادة السمنتية وبالابعد الثلاثة (3-D crosslink) هو الذي يقودنا للقيام بمثل هذه الدراسة لأن ذلك يعطينا تصورا عن تحسين موصفات المراد دراستها.

من خلال الاستخدام الواسع للسمنت ومترابكته بدأ النظر علميا في دراسة تحسين مواصفاته وخواصه الميكانيكية والحرارية وحسب الاستخدام المطلوب وذلك خلال تبيئته لتحمل الظروف المراد عمله فيها حيث يتم العمل على زيادة المتننة لتحمله الظروف الميكانيكية والصدمات ومشابه ذلك حيث كان لعلم البوليمر الدور الكبير في تطور هذا الاستخدام للسمنت

ان استخدام البوليمر في تحسين مواصفات السمنت ومترابكته يعود الى ما قبل عام 1950 والدراسات مستمرة في ذلك وقد ادت الى نتائج باهرة مما جعل تطور الانشاءات بشكل متزايد وتحت ظروف قياسية لم تؤلف من قبل [1]

ان خلطات السمنت البوليمرية عبارة عن خلطات لمادة السمنت كمترابك وحسب الاستخدام مع الماء مضافة لها المادة البوليمرية وحسب النسب المطلوبة في دراستنا هذه تم اضافة المادة البوليمرية مع الماء كونها مادة مستحلبة تذوب في الماء لغرض ضمان انتشارها بشكل جيد خلال المترابك السمنتى [2] .

بولي فاينيل الكحول PVA : هو مادة على شكل حبيبات تشبه السكر تم تذويبها في الماء بطريقة خاصة الى ان نحصل على مادة صمغية شفافة وحسب التركيز المطلوب حيث حصلنا على PVA مع الماء بتركيز 10% وهو المعتمد في دراستنا واعتبر هذا هو مادة PVA التي سيتم مزجها مع مادة مترابك السمنت بنسبة التركيز الموضحة في الدراسة. ان تركيبه الكيميائي هو



وان x هي درجة البملرة والتي تحدد الوزن الجزيئي للبوليمر والذي سيكون مقداره $(12 \times 10^4 - 22 \times 10^4)$

النظريّة:
مقاومة الانضغاط :
عند تسلیط الحمل على الجسم الصلب (مترابك سمنت) تصغر القطعة وضمن الحد المرن يكون الانفعال ناجما من تقصير صغير في اتجاه حمل الانضغاط وضمن حد التشوه المرن يتاسب الانفعال \propto تنسابا طرديا مع الاجهاد σ ، عند زيادة الانضغاط وعبر حد المرونة تنساب الانضغاطية تنسابا طرديا مع الضغط المسلط σ [4]


*جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات / قسم الفيزياء

فتره ثلاثة اسابيع من عملية القولبة من ضمنها أسبوع لعملية الترطيب والمعتمدة عالميا حيث يتم صب النماذج وتترك لمدة 24 ساعة ثم تقوم بعملية نقلها من القوالب واجراء عملية الترطيب لمدة أسبوع لاكمال مترابك السمنت وبقماش مبلل واسبوعين للجفاف التام وتمت العملية بدرجات حرارة الجو بين 40 و 42 درجة مئوية حيث تم اعتماد ثلاثة نماذج لفحص مقاومة الانضغاطية ونموذج واحد لكل من الامتصاصية والتوصيل الحراري.

وللفحوصات الثلاثة التي تم دراستها وهي فحص مقاومة الانضغاطية part(5),1983 B.S.1881 ذات سعة KN 1000 والتوصيل الحراري حيث تم قياس كمية الحرارة المنقلة بعزل المعدات في منظومة معزولة حراريا بالابعاد $5*10*20 \text{ cm}$ متوازي اضلاع (عدد اثنان وحسب مواصفات الجهاز يلامسان صفيحة ساخنة بوجهه المتقابلين والصفيحة الباردة للاوجه المتبااعدة حتى يحصل التوازن الحراري وتحسب التوصيلية من خلال الحرارة المنقلة لوحدة المساحة اما الفحص الثالث فهو قابلية امتصاص النماذج للماء بعد غمر العينات خمسة ايام ثم تجفف ساعتين ثم يحسب الوزن ومقارنتها مع الوزن الاصلی قبل الغمر ،

النتائج والمناقشة: الانضغاطية:

ان زيادة تركيز محلول البوليمر ادت الى زيادة مقاومة الانضغاط وكما موضح في الشكل رقم (1)



وذلك من خلال تكوين شبكات ثلاثي الابعاد Three Dimensional cross linking بلمرة ال PVA [6] يؤدي الى زيادة الترابط بين جزيئات السمنت - رمل مع نفسه وزيادة

$$\Delta V/V = B \sigma$$

$$K = 1/B$$

B : انضغاطية المادة.

K: معامل التغير في الحجم

$$K = \sigma / (\Delta V/V)$$

وان تغير الحجم K يرتبط مع معامل المرونة (معامل

بونك) بالعلاقة

$$K = v / 3(1-2v)$$

v: نسبة بوزون

الامتصاصية:

$$\text{absorption \%} = (W_2 - W_1) / W_1$$

W_1 : وزن النموذج قبل غمره في الماء (جاف)

W_2 : وزن النموذج بعد غمره بالماء لمدة خمسة

ايم وبعد تجفيفه بالقماش [5]

التوصيل الحراري:

تنتقل الحرارة في المواد الصلبة بطريقة بالتوصيل الحراري وحسب المعادلة:

$$Q = KA (dT/dx)$$

Q: الحرارة المنقلة (جول/ثانية) ----- (واط/م.ك)

K: معامل التوصيل الحراري

A: مساحة المقطع العمودي على اتجاه انتقال الحرارة

dT: فرق درجة الحرارة حيث تم اعتماد هذه المعادلة في دراسة التوصيل الحراري


المواد وطرق العمل :

السمنت المستخدم هو لبناني المنشأ (غير مقاوم) اما السليكا (الرمل) فهو النوع المستخدم في السوق المحلية للانشاءات واعمال البناء حيث تترواح ابعاد حبيباته بحدود (75) مايكرون اما الماء المستخدم فهو ماء الاسالة الاعتيادي.

مادة البولي فايبريل الكحول PVA هي من انتاج شركة Sika وهو على شكل حبيبات يشبه السكر يذاب في الماء ويكون مادة صمغية وحسب التراكيز المذاب بها.

اعتماد الخلطة رمل : سمنت 1:2 في كل الخلطات للنسب التي تمت دراستها حيث ان الاختلاف فقط هو في نسبة (محلول PVA) وبنسب 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% من كمية الماء المستخدمة حيث يتم خلط السمنت مع الرمل وهما جافين وجعلها بشكل متجانس ثم يضاف الماء المعالج بالبوليمر وحسب النسبة المطلوبة ، يخلط المزيج مع اضافة الماء حتى التجانس للخلط الكلي ثم يصب بقوالب وحسب الفحوصات المطلوبة بعد

البوليمرى والذى يعيق دخول الماء الى الجسيمات المكونة للخلطة [14,13] كما في الشكل (3)



شكل (3): امتصاصية الماء كدالة الى نسبة تركيز البوليمر مع متراكم السمنت

حيث حدثت حالة زيادة في الامتصاصية عند النسبة 20% والسبب يعود الى حدوث تكتل في بعض المواقع في البوليمر مما حدى البوليمر بعدم القيام بدوره في تغطية جميع جزيئات او جسيمات المادة للخلط مما مكن هذه الجزيئات الى امتصاص الماء او قد تكون بسبب ذوبان قسم من البوليمر في الماء.

الاستنتاجات:

- 1- تزداد مقاومة الانضغاطية بزيادة مادة البوليمر الى حد نسبة 20%.
- 2- ان قيم التوصيلية الحرارية قد انخفضت مع زيادة نسبة البوليمر المضاف مما جعل الخلطة ذات عزل حراري افضل .
- 3- ساهم البوليمر في تقليل امتصاص السمنت للماء وهذا مما يساعد على تقليل الرطوبة في حالة استخدام الملاط في اكساء البنائيات وبالتالي الى تحمل التشقق بسبب تأثيره على التمدد والتقلص.
- 4- حدوث نقصان في مقاومة الانضغاطية عند نسبة بوليمر اكثربمن 20% صاحبه عند هذه النسبة زيادة في الامتصاصية للماء مما يدل فعلا على حدوث تكتل بوليمرى اي شبكة غير منتظمة مما ادى الى هذه النتائج وكما اشرنا الى ذوبان قسم من البوليمر في الماء.


المصادر:

- 1- Yoshio,S and Henry,C,2011,"Polyvinyl alcohol"CEH, Report chma.

الالتضاقية مع بعضها البعض كما وانه يعمل كمادة مزينة والتي تؤدي الى تقليل الاحتكاك بين الحبيبات مما يؤدى الى تحسين مقاومة الانضغاط [7,8]. مع الاشارة الى ان الزيادة في مقاومة الانضغاط قد حدثت في النسب الاولى 5% و 10% بشكل واضح وجد ان 15% و 20% زيادة بسيطة قد تكون حسب تشعب الخلطة المترابطة للسمنت بالمادة البوليمرية وعند 25% حدث نقصان في مقاومة الانضغاطية وذلك بسبب ان البوليمر في هذه الحالة بدأ يعمل كمادة ماصة بين مكونات الخلطة السمنتية اي ان افضل مقاومة انضغاط هي عند نسبة 20% بوليمر. [10,9]

التوصيل الحراري

ان الهدف من دراسة هذه الخاصية هو للحصول على مادة اكساء البنائيات ذات عزل افضل مما يساعد على منع الحرارة داخل البنائية من التسرب الى الخارج او العكس ويشير الشكل رقم (2) الى تغير التوصيل الحراري كدالة الى نسبة تركيز البوليمر مع متراكم السمنت. ان نتائج فحوصات التوصيلية الحرارية كانت كما موضحة في الشكل حيث حدث نقصان بسيط ولكنه واضح في قيم التوصيلية الحرارية مما يعني زيادة في قيمة العزل الحراري وهذا يعطينا نتائج ايجابية عن دور مادة PVA في استخدامها كمضادات بوليمرية لمتراكبات السمنت لتحسين عزله الحراري. [121,11]



شكل (2): التوصيلية الحرارية كدالة الى نسبة تركيز البوليمر مع متراكم السمنت

امتصاص الماء:

تؤدي زيادة نسبة البوليمر الى تقليل الامتصاصية للماء وذلك من خلال قيام البوليمر بتغليف الجسيمات المكونة للسمنت والرمل مما تمنعه بالقيام بالامتصاص وذلك من خلال تكوين الغشاء

- cement and concrete Research, 31 (2) : 239-243.
- 10- Peled, A. And mobashe, R. 2007, "Tensile of Fabric cement Baccd composites, Pustruded and cast", J. net incn. Engin. ,19 (4): 341-348
- 11- Jae, H. K. and Riehard E. Robertson, 1998, "Effect of polymer on aggregate – paste bond strength and the inter face transition zone", advanced cement based material, 8: 68-78
- 12- Eva, v. And peter, K.,2008, "mechanical hygric and thermal properties of cement – based composite with hybrid fibre reinforcement subjected to high temperature" , E.C.T.P. , 31(4):1310-1322.
- 13- Priya, V. and Ehy T. T 2007, "properties of poly vinyle alcohol – cement" paster materials and structures, 41(1):123-130
- 14-Sujjavamich, S. 1998, "Development of strength and fracture proprties of styrene-Butadiene copolymer Later-modify concrete", ACi materials J, IP,95(2) : 131-143.
- 2- Mindess, S. and Young, J. F.,2010," concrete, Prentice – Hell, INC", New Jersey.
- 3- Ohama, Y.1997," Recent Progress in concrete – polymer composite", Advance Bas mat, New York 5(2):31-40
- مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، 43 "خواص المواد الهندسية" ، 1998 صالح، كركجي
- 5- Aswani, K. 2004," Text book of material Science and Engineering" 260.
- 6- Letif, A. , 1998, "Study on the Proprties of polymer – modify concrete" , M.Sc. thesis civil Eng. University of Basra
- 7- Aldo A. and Francesco, B.,2000, "Cross-Linking of Poly (vinyle alcohol) chains by Al ions in Macro-Defect Free cement, Theoretical Study", Chem. mater, 12(3) : 738-743
- 8- Folhc, R.J. 1998, "Experimental Research on polymer modifies concrete", ACI material J ,95 (4) : 163-469.
- 9- Singh, N.B. 2001, "Effect of Polyvinyl alcohol on the hydration of cement with rice husk ash",

Effect of additive polyvinyl alcohol polymer on properties of cement – Silica

Kalid R. Al-Rawi*

Samara Jassim Al-Jobory*

HudaM.J.Ali*

*Department of Physics, College of Science for Women, University of Baghdad

Abstract:

Study the effect of additives polymer polyvinyl alcohol (PVA) after solving in water by concentration 10% since represent a standard of PVA solution with added to cement – silica composite of ratio (1:2) with 5%, 10%, 15%, 20%, and 25% respectively to the standard quantity of water which using as a mortar of building.

The results are demonstrate increasing on compression resistance with increase of PVA solution until 20%, and decreasing of thermal conductivity which represent a composite are increasing in thermal insulating. The results were recommended decreasing of water absorption with increase of PVA solution ratio as illustrated in this study.