

## العوامل المؤثرة على كفاءة الفلم الحساس هولوكرافياً

عدنان صالح العيثاوي \* خولة جميل طاهر \*\*

تاريخ قبول النشر ٢٠٠٢/١٢/٢١



## الخلاصة

تمت دراسة تأثير كفاءة حيود محرز بالحامضية والقاعدية لمحللول الدايكرومات وسمك طبقة الجيلاتين، وكذلك الفترة الزمنية الفاصلة بين عملية اعادة البناء وقياس الكفاءة. ان افضل كفاءة حيود تم التوصل اليها هي ٩٠% عند قيمة الـ PH=5.6, وكذلك عند سمك الجيلاتين ١١٠ مايكرومتر. كانت الكفاءة ٩٥% . اما اعلى كفاءة تم التوصل اليها هي ٨٢% ولذلك عندما تكون الفترة الزمنية بين اعادة البناء وقياس الكفاءة هي 48 hours .


## المقدمة

تم اختيار المادة الاساس لهذا الفلم الحساس من البوليمرات الطبيعية وهي الجلاتين والذي يعتبر احد اشكال الكولاجين المحلل جزئياً [١] ان التركيب الكيميائي للجلاتين هو [٢،٣] :-

٣. هيدروكسي برولين Hydroxy proline




٤. ميثيونين Methionine




حيث يمثل R حامض اميني وهناك عشرون نوع من الاحماض الامينية والتي تكون بمجموعها الوحدات البنائية لجميع البروتينات سواء كانت من اصل نباتي ام حيواني وللاحماض الامينية تأثير كبير في تقرير الخواص الطبيعية والكيميائية للبروتينات [٤]. وقد تكون القطبية او غير قطبية مذابة في الماء او غير مذابة في الماء , اما الاحماض الامينية التي تعمل مع الهولوكرام هي اربعة انواع فقط وهي [٥]

١. كلايسين Glycine



٢. النين Alanine



والنوع المستخدم في تصنيع الافلام عادة هو كلايسين بسبب سهولة اذابته في الماء ولكونه متعادل دائماً . ان اختيار دايكرومات الامونيوم كمادة حساسة يعود الى اسباب عديدة منها


١. يمتلك ثباتية تامة حيث لاتعاني الشويحة من تشوهات في الفلم الهولوكرام عند غسلها بالماء بالرغم من كونه حساس للرطوبة العالية التي تفوق ٨٠% لكن عند جو الغرفة الطبيعي يكون ثابت تماماً [٢]

\* دكتوراه - أستاذ - قسم الفيزياء - كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد  
\*\* مدرس مساعد - قسم الفيزياء - كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد

ان السبب يعود الى ان التفاعل بين الضوء والمادة الحساسة يعتمد على عملية الاختزال وان المحلول القاعدي ضد عملية اتمام التفاعل وبذلك تنخفض الاستجابة للضوء

## ٢. سمك طبقة الجلاتين

تم تصنيع العديد من الافلام الحساسة وكل فلم يمتلك سمك معين يختلف عن الاخر فوجد اعلى كفاءة تم التوصل اليها هي ٩٥% كما موضح في الشكل (٢) الذي يوضح العلاقة بين كفاءة الحبيود وسمك طبقة الجلاتين فنلاحظ زيادة كفاءة الحبيود عند زيادة سمك طبقة الجلاتين وهذا يعود الى زيادة امتصاصيتها للمادة الحساسة وبالتالي تزداد كفاءتها



الشكل (٢) يوضح العلاقة بين كفاءة الحبيود وسمك طبقة الجلاتين

وتم حساب السمك عن طريق القانون

$$t = \frac{W_2 - W_1}{A \cdot P}$$

حيث يمثل

t :- سمك الفلم

W<sub>2</sub> :- وزن الشريحة مع الجلاتين

W<sub>1</sub> :- وزن الشريحة فارغ

A :- مساحة الشريحة

P :- كثافة الجلاتين

## ٣. الفترة الزمنية بين عملية اعادة البناء

### وقياس الكفاءة

عند اخذ تركيز ثابت لكل من الجلاتين والدايكرومات وقياس كفاءة الحبيود بفترات مختلفة ووجد ان افضل كفاءة تم التوصل اليها هي ٨٢% وهذه بعد 48 hours ثم بعد ذلك

٢. تعتبر الدايكرومات من المواد المثالية في تسجيل صورة الهولوكرام وبذلك تعطي اعلى كفاءة حبيود بسبب معامل انعكاسها يكون تقريبا 0.08 [٦].

عند تعريض شريحة دايكرومات الجلاتين ذو طول موجي معين يكون اساس التفاعل مبني بين الكروم الخماسي والحوامض الامينية ففي البداية يكون التفاعل غير ثابت حيث يتحول اللون الاصفر الى الارجوان تقريبا وينتهي التفاعل عندما يتكون الكروم الثلاثي.

## طريقه العمل


تم تصنيع الفلم الحساس بنفس طريقة البحث [٧]

## النتائج والمناقشة

بعد ان تم تصنيع الفلم الحساس من دايكرومات الجلاتين وتم تعريضه لموجتين مستويتين وبالتالي الحصول على محرز حبيود لقد تم دراسة بعض العوامل التي تعتمد عليها كفاءة المحرز ومنها :-

### ١. قيمة PH لمحلول الدايكرومات

عند اخذ قيمة PH=3 كانت قيمة الكفاءة ٦٥% وعند تحويل القيمة الحامضية للمحلول الى قاعدية بالتدريج وذلك باضافة هيدروكسيد الامونيوم المخفف بنسبة ٢٥% كان افضل كفاءة حبيود توصل اليها هي ٩٠% عند قيمة PH=5.6 وبعد ذلك بدأت تقل الكفاءة كلما اقترب المحلول من القاعدية كما موضح في الشكل (١)




الشكل (١) يمثل العلاقة بين كفاءة الحبيود و PH

## المصادر

١. عبد الكريم، قيس، ١٩٨٤، كيمياء البلمرة، البصرة
2. Soo L.H. , 1999, Dichromated gelatin as amaterial of optical element ,J.APPL . PHYS., V.38 ,N. 4 , P.1979 ,
3. Smith H.M.1977,holographic recording material ,V.20 , New york
٤. دلالي، باسل كامل، ١٩٩٤، اساسيات الكيمياء الحياتية، جامعة الموصل
5. Sllvador S. ,1999,SPIE ,Photochemical behavior in dichromated gelatin , V. 3347 , P. 236 .
6. Rimpler T. , 1995,Optical Engineering ,Red sensitve dichromated gelatin investigation on the influence of some parameater on diffraction efficiency,V. 34 , N. 4,P. 1128
٧. عدنان صالح العيثاوي، د.صبحي سعيد الراوي، خولة جميل طاهر ٢٠٠٢، تكوين الهولوكرام في دايكرومات الجلاتين و methelen blue و مجلة كلية التربية للبنات، مجلد ١٣، عدد ٤ ، صفحة ٧٣٩

بقيت ثابتة تقريباً بعد ذلك بدأت تهبط كما هو موضح في الشكل (٣)



الشكل (٣) يوضح العلاقة بين كفاءة الحيوود الزمن

ومن ملاحظة الشكل نجد ان كفاءة الحيوود بدأت تزداد ثم بقيت ثابتة تقريباً وهذا يعود الى انتهاء التفاعل فثبتت الكفاءة وبعد ذلك بدأت تهبط والسبب يعود الى تأثير الفلم في العوامل الجوية من درجة حرارة ورطوبة .

## الاستنتاج

بعد ان تم تصنيع الفلم الحساس ودراسة بعض العوامل التي تعتمد عليها كفاءة الحيوود وجد ان افضل قيمة للكفاءة هي ٩٥% عند سمك ١١٠ مايكرومتر واعلى كفاءة هي ٩٠% عند قيمة PH=5.6 وكذلك تم التوصل الى انه يمكن الحصول على افضل كفاءة عند ترك الفلم يومين تقريباً ثم اجراء عملية القياس .

## **THE EFFECT OF EFFICENCY FILM SENSITIV HOLEGRAPHIC**

**ADNAN SALIH AL- ETHAWI \*      KHAWLA JEMEL TAHER \***

**\*PHYSICS DEPARTMENT – COLLEGE OF SINCE FOR  
WOMEN  
UNIVERSITY OF BAGHDAD**

### **Abstract**

The effect of acid and alkality for the dichromate solution and the thicknness of gelatin layer on the effecincy of the film , also the time period between the recording and the reconstraction processes . the last effecincy was 90% for PH=5.6 and 95% for  $d= 110 \mu\text{m}$  . the highe effeciny for time period was 82% for 48 h .

