

الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكب ايبوكسي – كرافايت

خالد رشاد الراوي*

نور حسين مجيد*

استلام البحث 24، شباط، 2014

قبول النشر 4، ايار، 2014

الخلاصة:

تمت دراسة تأثير الحجم الحبيبي للكرافايت في الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات ايبوكسي – كرافايت اذ اعتمدت الاحجام الحبيبية (μ 45,53,75m) على التوالي وبنسب وزنية (0,1,3,5,7,9)% لكل حجم من هذه الاحجام الحبيبية الثلاثة. الخصائص الميكانيكية تمثلت بفحص الانحناء(الانثناء) ثلاثي النقاط والذي من خلاله تم استنتاج اجهاد الثني ومعامل المرونة، اما الخصائص الحرارية فكانت من خلال فحوصات التوصيلية الحرارية. أظهرت النتائج ان نسبة التطعيم 1% كرافايت سجلت اعلى قيمة لاجهاد الثني وفي الحجم الحبيبي الثلاثة المعتمدة في الدراسة وكانت قيمتها عند الحجم μ 45m اكبر من قيمتها للحجوم الأخرى وللبوليمر المستعمل. أما نتائج التوصيل الحراري فقد سجلت أعلى قيمة لها عند الحجم الحبيبي (μ 53m) وعند النسبة 1% وبقية اعلى من البوليمر المستعمل.

الكلمات المفتاحية: الخصائص الحرارية، الخصائص الميكانيكية، راتنج الايبوكسي، الحجم الحبيبي كرافايت، متراكبات الايبوكسي.

المقدمة:

على نوع المادة والغرض المستعمل لأجله، وتصنف اعتماداً على الشكل والأبعاد الى : ألياف (Fibers) أو دقائق (Particles) أو قشور (Flakes) أو بهيئة شبكة من المواد [5]. والمواد المتراكبة تكون على انواع وهي المواد المتراكبة ذات الأساس اللدائني(البوليمري) التي تتميز بسهولة التصنيع وقلة الكثافة، وصفات فيزيائية جيدة أخرى. والمواد المتراكبة ذات الأساس المعدني توفر متانة وجساءة عاليتين أعلى من التي توفرها اللدائن والسيراميك، وكذلك متانة كسر عالية ولكنها محددة الاستعمال بسبب الوزن العالي للمادة الأساس المعدنية. أما المواد المتراكبة ذات الأساس السيراميكي فتتميز بتحملها لدرجات الحرارة العالية لذلك تستعمل المواد المتراكبة ذات الأساس السيراميكي بكثرة في صناعة ريش التوربينات وتقاوم التآكسد، ونتيجة لذلك تستعمل في الصناعات الفضائية، أو فوهات الصواريخ، او الصناعات الالكترونية الدقيقة [6].

أصبحت للمواد المتراكبة ألدقائقية تطبيقات واستعمالات شتى في مجالات الصناعة كافة وتطبيقاتها نظراً لما تتمتع به من مواصفات ميكانيكية وفيزيائية جيدة فضلاً عن كلفتها الواطئة لمقارنة بالسبائك والمواد الأخرى. تعتمد الخواص النهائية لهذه المواد على شكل وحجم هذه الدقائق وكيفية توزيعها في المادة الأساس وعلى منطقة السطح اللدائني والتأصر الكبير بين المادة الأساس والدقائق [1].

تعد المواد المتراكبة ذات الأساس البوليمري من المواد الحديثة التي تؤدي دوراً مهماً في معظم التطبيقات الهندسية والتكنولوجية [2]. وتعرف بأنها مواد تتكون من أكثر من مادة واحدة صممت لجعل الخصائص أفضل مما لو كانت كل مادة منفردة [3]. وتتكون المواد المتراكبة من عنصرين اساسيين وهما المادة الأساس ومادة التقوية، والمادة الأساس تعمل على ضم وربط مادة التقوية (كالألياف و الدقائق) إذ تلتصق معها بقوة وتعمل على تثبيتها وتحافظ عليها من التلف، والمادة الأساس إما تكون معدنية و أما لدائنية و أما سيراميكية. وتعد اللدائن من أكثر أنواع البوليمرات الشائعة الاستعمال وذلك لما تمتلكه من خواص ميكانيكية جيدة [4]. اما مادة التقوية فهي تلك المواد التي تعمل على تقوية المادة الأساس وهي إما أن تكون مادة فلزية وأما سيراميكية وأما بوليمرية، وتتصف بالمقاومة العالية (High Strength) أما مطيليتها فهي إما عالية أما منخفضة وذلك بالاعتماد

المواد وطرائق العمل:

المواد

راتنج الايبوكسي

ينتمي راتنج الايبوكسي الى مجموعة الراتنجات المتصلدة حرارياً حيث تتميز هذه الراتنجات بعدم امكانية اعادة تشكيلها بالحرارة نتيجة لتكون سلاسل بوليمرية طويلة متشابكة مع بعضها وهو ما يسمى بالربط التشابكي (cross link). يحتوي راتنج

مادة التقوية

تم استعمال مسحوق مادة الكرافيت (graphite) لأضافته للمادة الأساس (matrix) بثلاثة احجام حبيبية ($75\mu\text{m}$, $53\mu\text{m}$, $45\mu\text{m}$) وبنسب وزنية (0%, 1%, 3%, 5%, 7%, 9%) ، تعد مادة تقوية اساسية من انتاج شركة (CIGMA-) (ALDRICH) وتعرف على انها مادة سيراميكية.

تحضير العينات

تم اعتماد طريقة القولبة اليدوية Hand lay-up molding في عملية تحضير العينات، وتم اختيار هذه الطريقة دون الطرائق المعقدة الأخرى لسهولة كونها ملائمة وقليلة الكلفة. إذ تم اعتماد لوح زجاجي بأبعاد (12x12) سم مع قالب الصب الزجاجي مع معالجات خاصة لغرض عدم التصاق النماذج مع لوح الصب إذ تمت عملية صب العينات في ظروف متناظرة وتم خلط المزيج لمدة (15-30) دقيقة، وبعد ذلك تصب في القوالب المهيئة بترك النماذج لمدة (24) ساعة لغرض اتمام النضوج (Full Curing) ومن ثم تترك لمدة (15) يوماً لاكمال عملية البلمرة بشكل كامل قبل المباشرة بفحص العينات. بعد اجراء العمليات السابقة يتم الحصول على نماذج المواد المتراكبة بهيئة الواح ذات سمك (4mm) بعدها يتم اجراء عملية التقطيع لغرض تهيئة النماذج بحسب المواصفات القياسية حيث تم تقطيع العينات باستعمال منشار شريطي ذي أسنان ناعمة ، أما مرحلة ضبط الأبعاد فتتم باستعمال جهاز التنعيم وبعدها تتم عملية الصقل بأوراق تنعيم بدرجة صفر. وقد تم تحضير ثلاث عينات لكل من النسب المذكورة انفا لتقليل نسبة الخطأ والحصول على نتائج أكثر دقة.

الفحوصات الميكانيكية**اختبار الانحناء Bending Test**

يعد هذا الاختبار من الاختبارات الأساسية للمواد المتراكبة وذلك لتحديد خواص المرونة واللدونة، إذ إن مقاومة الثني للمادة هي قابلية تحمل المادة لقوى الثني المسلطة بصورة عمودية على محورها الطولي [10]. وكذلك يعد من الاختبارات المعقدة كونه يتضمن أكثر من نوع من الاجهادات مثل إجهاد الشد في طبقات المقطع السفلي، وإجهاد الانضغاط في طبقات المقطع العلوي ، وأحياناً تتغلب إحداها على الأخرى وتتسبب في فشل المادة ككل إذ إن هنالك بعض العوامل المهمة والمؤثرة في هذا الاختبار وهي : نوع ومعدل التحميل والمسافة بين المسندين وإبعاد المقطع العرضي للأنموذج [11]، [12].

إن أعظم أجهاد في ظروف فحص الثني ثلاثي النقاط والحاصل في منتصف المسافة بين المساند يمكن أن يحسب لأي نقطة واقعة على منحني (الحمل - الانحناء) بواسطة العلاقة الآتية [13] :

الأيبوكسي على مجموعتين او اكثر من مجاميع الأيبوكسايد (Epoxy)، التي تتألف من ذرة اوكسجين مرتبطة مع ذرتي كاربون، ترتبط مجموعة الأيبوكسي كيميائياً مع الجزيئات الأخرى لتشكيل شبكة ثلاثية الأبعاد ذات ربط تشابكي بعملية المعالجة (curing) [7].

يتميز راتنج الأيبوكسي بالصلادة والمقاومة الكيميائية العاليتين نسبياً فضلاً عن ذلك يمتلك هذا الراتنج قابلية التصاق نوعي عالي بسبب التركيب الكيميائي لهذا الراتنج والمتمثل في مجموعة الأثيرات والهيدروكسيل والمجاميع القطبية التي تعطي متانة والتصاقاً عاليتين وتكسب المادة صلادة وقوة ، لذلك يستعمل في التطبيقات التي تتطلب اداءً وظيفياً عالياً. تتفاعل هذه الراتنجات مع المصلدات في اثناء المعالجة ويكون التفاعل غير مصحوب بتحرر الماء او تحرر اي منتجات ثانوية مما يجعل التقلص الحجمي قليلاً جداً (اقل من 2%) ومن ثم يكتسب الراتنج قوة وخواص ميكانيكية عالية فضلاً عن ذلك تمتلك راتنجات الأيبوكسي المعالجة متانة عالية نتيجةً للبعد بين نقاط الربط التشابكي [8,9].

الكرافيت

الكرافيت متبلور من الكربون، له تركيب بلوري مميز مختلف عن الماس وهو مستقر أكثر من الماس في درجة حرارة وضغط المحيط. تركيبه البلوري يتألف من طبقات من ذرات الكربون مرتبة بشكل سداسي، بداخل الطبقات، كل ذرة كاربون مرتبطة بثلاث ذرات جوار متحدة المستوى (coplaner) بوساطة اواصر تساهمية، يرتبط الألكترون الرابع بوساطة قوى فاندر فالز الضعيفة الموجودة بين الطبقات. استقراريته الكيميائية جيدة عند درجات حرارة مرتفعة في طبقة الجو غير المؤكسدة (non oxidizing atmospher) وتوصيلته الحرارية عالية.

طرائق العمل**المادة الاساس**

تم في هذا البحث استعمال راتنج الأيبوكسي نوع (Quick mast 105) بوصفه مادة اساس في تحضير المواد المتراكبة البوليمرية وهو أردني المنشأ بامتياز من شركة (FOSROC) وهو في الحالة السائلة ويمكن تبلمره وتحوله للحالة الصلبة وذلك بإضافة المصلد (Hardener) حيث يتميز المصلد بكونه سائلاً خفيفاً ذا لزوجة وكثافة واطنيتين ولون اصفر شفاف ويضاف الى الراتنج بنسبة (3:1) ويصار الى خطها يدوياً.

بتغير درجات الحرارة، وتختلف آلية التوصيل تبعاً لكون المادة الصلبة موصلة أم عازلة وأتبعاً على طبيعة وأمكانية حركة الجزيئات، ففي المواد الموصلة تنتقل الحرارة عبر المادة بالألكترونات الحرة الموجودة في البنية، أما في حالة المواد العازلة فلا وجود لألكترونات حرة، لذا تنتقل الحرارة بواسطة آلية مختلفة تتم بموجات مرنة (Elastic Waves) ناتجة عن تذبذب الجزيئات التي تنتقل هذه الذبذبة إلى الجزيئات التي تجاورها نتيجة ارتباطها مع الأواصر وبذلك تنتقل الذبذبة من الطرف الساخن إلى الطرف البارد بهيئة موجات مرنة مكممة تسمى الفونونات (Phonons) [15,16]. بصورة عامة تختلف طرائق قياس التوصيلية الحرارية (k) تبعاً لنوع المادة وكما يأتي:

1. تقاس التوصيلية الحرارية لمادة جيدة التوصيل الحراري مثل النحاس بأستعمال طريقة سيرل (Searles Method).

2. تقاس التوصيلية الحرارية لمادة رديئة التوصيل على شكل قرص مثل المواد اللدائنية بأستعمال قرص لي (Lee's Disk Method) [18,17].

وفيها يوضح النموذج (S) بين قرصين من النحاس (A,B) ويمس القرص (B) المسخن الكهربائي (H) ثم يليه القرص (C) وبالأعتقاد على حساب كمية الحرارة المارة خلال عينة من المادة قيد الأختبار القرص (S) إذ يتم حساب قيمة (k) من المعادلة الآتية [20,19]:

$$k \cdot \left(\frac{T_2 - T_1}{d} \right) = e \cdot \left[T_1 + \frac{2}{r} \left(d_1 + \frac{1}{2} d \right) T_1 + \frac{1}{r} d \cdot T_2 \right] \quad \dots(3)$$

إذ أن (e) تمثل كمية الطاقة الحرارية المارة عبر وحدة مساحة مادة القرص لكل ثانية (W/m².°K) وتحسب من العلاقة الآتية [18]:

$$i * v = \pi \cdot r^2 \cdot e \cdot (T_1 + T_3) + 2\pi \cdot r \cdot e \cdot \left[d_1 T_1 + d \cdot \frac{T_1 + T_2}{2} + d_2 T_2 + d_3 T_3 \right] \dots(4)$$

النتائج والمناقشة:

من خلال فحوصات الانحناء الشكل (1) يظهر لنا أن اجهاد التثني عند الحجم الحبيبي (45) و(53) عند نسبة تدعيم 1% قد سجل ارتفاعاً عن قيم البوليمر دون تدعيم وان قيمة الحجم الحبيبي (45) كانت هي الأكبر إذ سجلت قيمتها زيادة بمقدار (17%) عن البوليمر بدون تدعيم بينما الحجم الحبيبي (75) كانت قيمه المسجلة اقل من البوليمر دون تدعيم وعند كل النسب المعتمدة ويفسر ذلك بأن الأحجام الحبيبية الصغيرة وبالنسب القليلة ساعدت البوليمر

$$\delta_{max} = \frac{3 f L}{2 w h^2} \quad \dots(1)$$

إذ إن δ_{max} إجهاد التثني و f الحمل و L المسافة بين المساند و w عرض العينة و h سمك العينة. إن الانحراف " Deflection " يتناسب طردياً مع الحمل المسلط فعند زوال تأثير الحمل المسلط تسترجع المادة حالتها الأولى ويستنتج من ذلك إن المادة تخضع لقانون هوك " Hook's Law " وان نسبة $\frac{load}{Deflection}$ مقدار ثابت يمثل الميل "Slope" إذ يمكن إيجاد قيمة معامل المرونة الانحنائي (E_{Bend}) من العلاقة (2) وهو يمثل مقياس الصلابة خلال الجزء البدائي من عملية التثني [14].

$$E_B = \frac{mL^3}{4wh^3} \quad \dots(2)$$

إذ إن E_B : معامل المرونة في الانثناء (أو معامل التثني) ب (GPa)، m : ميل الجزء الخطي من منحني (الحمل – انحراف) (MPa).

الفحوصات الحرارية THERMAL

TEST

التوصيلية الحرارية Thermal Conductivity

يتم انتقال الطاقة الحرارية عبر المادة بآليات مختلفة أعتقاداً على الحالة التي نتعامل معها، ففي المواد الصلبة يتم الانتقال بالتوصيل وفيه تنتقل الطاقة بسبب تهيج الجزيئات من موقع لآخر مصحوباً





إذ ان:

(T_C, T_B, T_A): درجة حرارة الاقراص (°C)
(C,B,A) على التوالي d سمك القرص و r
نصف قطر القرص و I التيار المار و V الفولتية
المجهزة .

H : المعدل الزمني للطاقة الحرارية المسلطة على ملف التسخين.



ونظراً لما تقدم من مقاومة المادة لأجهاد التني عند النسب المؤشرة سابقاً فمن الطبيعي ان يظهر معامل المرونة بقيمة اقل بسبب نقصان مرونة البوليمر المدعم عند النسب المذكورة سابقاً شكل (2).

على ابداء مقاومة اعلى لاجهاد التني وان النسب الأكبر من ذلك وبالأحجام الكبيرة كانت تعمل عمل مراكز نشوء الشقوق داخل البوليمر بسبب عدم انسجامها كونها ذات حجم اكبر ونسبة تدعيم اكثر [23-21].



النسبة 1% للحجم الحبيبي 53 قد سجل اعلى قيمة بالنسبة لبقية المتراكبات والبوليمر المستعمل [20].

اما فحوصات التوصيلية الحرارية الشكل (5) فقد اظهرت النتائج ان معامل التوصيل الحراري عند



المصادر :

- الحرارية لمتراكبات الايبوكسي والبولي استر غير المشبع المدعمة بطبقات هجينية بألياف الكفلر و الكربون" رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة بغداد.
- 15- زيمانسكي، م. و هريتمان، ر. ، ترجمة رضوان، د. محسن سالم و عبد الفتاح، د. عبد الرزاق. 1982. "الحرارة والديناميكا الحرارية"، دار مكجروهيل للنشر، مصر.
- 16- Collieu, A.M. and Powney, D.J. 1973, "The Mechanical and Thermal properties", Butter and Tanner, London.
- 17- شريف، إبراهيم. 1983. "الفيزياء (1) الحرارة وخواص المادة والصوت"، منشورات دار الراتب للأبحاث الجامعية، بيروت- لبنان.
- 18-Macutkevic, J. and Banys, J. 2013 "Epoxy Resin/carbon black composites below the percolation threshold", J of Nanoscience and Nanotechnology, 13(8):5434-5439.
- 19- حسين، جبار حسين. 2005. رسالة ماجستير، "دراسة تأثير بعض خواص الأيبوكسي المدعم بمواد طبيعية وصناعية"، قسم هندسة المواد، الجامعة التكنولوجية، بغداد.
- 20-Abde-Aal, N. and El-Tantawy, F. 2008 "Epoxy Resin/Plasticized carbon black composite. Part I. Electrical and thermal properties and their applications", polymer composite, 29(5):511-517.
- 21- George, C. J. ; Starbuck, J. M.; Fellers, J. F.; Simunovic, S. and Boeman, R. G. 2004, "Rate Strain Effects on the Mechanical Properties of Polymer Composite Materials", J Appl Polymer Sci, 94: 296-301.
- 22- Zhou, T. ; Wang, X.; Cheng, P.; Wang, T.; Xiong, D. and Wang, X. 2013 "Improving the thermal conductivity of epoxy resin by the addition of a mixture of graphite nanoplatelets and silicon carbide microparticles." EXPRESS Polymer Letters 7 (7):585-594.
- 23-Odaci, D. and Timur, S. 2006, "Graphite Epoxy composite electrodes modified with cells", Biochemistry, 69:128-131.
- 1- Hamood, I. A. 2009, "Impact behavior of epoxy blends and composites", M.Sc. thesis Department of Applied Sciences, University of Technology.
- 2-Donald, A. R. and Pradeep P. P. 2006, "The Science & Engineering Of Material " PWC 4th ed, 456.
- 3- Richard, J. D. 2004, "Understanding solids : the science of materials", Wiley & Sons, Ltd.
- 4- Biron .M. 2003, "Thermosots & Composite" Elsevier Science Ltd.
- 5- Sharma., S.C. 2000, "Composite Material " Warasa Pub. House.
- 6- Patti, G. 1978, "Advances in composite materials" Applied science publishers, Science and Engineering, LTD.
- 7-Bhatnagar, M. S. 2004, "A Textbook of Polymers, [Chemistry and Technology of Polymers], (Processing and Applications)", S. Chand & Company Ltd, 1st ed.
- 8- Liyong, T.A; Adrian, P.M and Michael, K.B. 2002, "3D Fiber Reinforced Polymer Composites", Elsevier Science Ltd, First Edition.
- 9-William, D.C. 2007, "Material of Science & Engineering An Introduction" John Wiley & Son, Inc.
- 10- رسن، علي حسن. 2004، "دراسة السلوك الميكانيكي والحراري لمواد متراكبة هجينة" رسالة ماجستير في علوم المواد، علوم تطبيقية، الجامعة التكنولوجية.
- 11- Hodgkinson, J. M. 2000, "Mechanical Testing Of Advance Fiber Composites" Woodhead Publishing Ltd & CRC Cambridge, England press LLC.
- 12- Donald, A. R. and Pradeep P. P. 2006, "The Science & Engineering Of Material " 4th ed. PWC.
- 13-Mitcheu, B. S. 2004, "An Introduction to Material Engineering & Science" United states of America.
- 14- ألشمري، سينا إبراهيم حسين. 2005، "قياس معامل يونك، متانة الصدمة والتوصيلية

Mechanical and Thermal Properties of Epoxy-Graphite Composites

*Khalid R. Al-rawi**

*Noor Husian Majeed**

*Baghdad University, College of Science for Women, Physics Department

Abstract:

This search study the effect of particle size of graphite on the mechanical and thermal properties of epoxy composites, where graphite adopted with particle sizes (45,53,75) μm , respectively, and the percentages by weight (0,1,3,5,7,9)% for each size of this three particle sizes. Mechanical properties represented by the bending (three-point bending) and through which the conclusion is bending stress and modulus of elasticity, thermal properties were either through thermal conductivity tests. The results showed that the ratio(1%) is the maximum value of bending stress at the three particle size and the (45 μm) is the maximum. Thermal conductivity result show is the maximum value at ratio (1%) of particle size(53 μm)