

## تصنيع فلم حساس من أكرل أمايد وبولي فانيل كحول يصلح للتقنية الهولوجرافية

خولة جميل طاهر \*

تاريخ قبول النشر ٢٠٠٤/٨/١٧

### الخلاصة

تم تصنيع فلم حساس هولوغرافيا باستخدام مواد لدائنية ضوئية وهي أكرل أمايد مع بولي فانيل كحول بالإضافة إلى المادة الحساسة دايكرومات الأمونيوم وتم الحصول على قيمة تسجيل لكفاءة حيود ٨٣%

### المقدمة

مسحوق ابيض يميل الى الصفرة ويوجد بشكل حبيبات ذات احجام مختلفة وينقسم بولي فانيل كحول الى قسمين:

- تام التحلل المائي
- جزئي التحلل المائي


ويذوب بولي كحول الفانيل في الماء البارد ببطيء ولكنه يذوب في الماء الساخن و يكون غير متبلور و يتحول الى الياف بلورية [4] وعند اجراء معاملات سطحية لهذه الالياف تظهر ثباتا جيدا في الماء الساخن و هذا ما زاد اهميتها [5]

هنالك العديد من المواد اللدائنية الضوئية photopolymar تستخدم في تسجيل الهولوجرام حيث تمتاز هذه المواد [1]:

- ١- امتلاكها حساسية عالية
  - ٢- بسطة الأبناء
  - ٣- قابلية تسجيل لكفاءة الحيود عالية
  - ٤- نسبة الإشارة الى الضوضاء عالية
- ومن هذه المواد والتي تم استخدامها في هذا البحث:-

١- أكرل أمايد acrylamide

(O)



والتي يمكن تحضيرها من حامض الأكرليك أو من الاكريلونائتريل الذي يتكون ليكون البولي أكريل أمايد الجيد الذوبان في الماء [2]


ومن المميزات الأساسية التي يمتاز بها أكرل أمايد

acrylamide [3]

- ١- مقاومة التلف
- ٢- الصلابة والقوة
- ٣- تحمل درجات حرارة عالية

٢- بولي فانيل كحول polyvinyl Alcohol

OH



### العمل


تم تصنيع فلم حساس هولوغرافيا من

- ١- اذابة ١٠% من بوليفانيل الكحول بدرجة حرارة ٦٠ كلفن
  - ٢- تحضير ٠,٣٤ مول من اكرل اميد بدرجة حرارة الغرفة
  - ٣- تم مزج المحلولين بكميات متساوية و بدرجة حرارة الغرفة
  - ٤- صب المحلول على الشريحة
  - ٥- تركه يجف لمدة ١٠ ساعات
  - ٦- تحضير ٤% من دايكرومات الامونيوم ثم وضع السلايد الزجاجي لمدة ٥ دقائق و في الظلام.
- بعد ذلك ترك لييجف اثناء الليل.


\* ماجستير - مدرس مساعد - كلية العلوم للبنات - قسم الفيزياء - جامعة بغداد

## النتائج والمناقشة

تم استخدام طريقة المحورية in - line في تسجيل الهولوكرام كما موضح في شكل (١) باستخدام ليزر بطول موجي 532 نانومتر وبقدره 20 ملي واط و لفترة ٤ دقائق



شكل (٢) بوضوح الحزوز



شكل (١) بوضوح الطريقة المحورية لإنتاج محرز هولوكرامى .

وقد تم حساب كفاءة الفلم حسب المعادلة

$$N=I_1/I_2$$

حيث  $I_1$  قياس الشدة عند المرئية الأولى للمحزوز وهي ٧٥ أما  $I_2$  قياس الشدة الأساسية وهي ٩٠ وكانت الكفاءة ٨٣% .

يعتبر البولي كحول الفانيل من البوليمرات المحيطية المحتوية على مجموعة الهيدروكسيل القادرة على الذوبان في التفاعلات الكيميائية مع غيرها من المواد الكيميائية و تكون مركبات جديدة ذات منتج عالي [6]

## الاستنتاج

باستخدام كحول فانيل و اكرول امايد يمكن الحصول على فلم هولوغرافي حساس مع دايكرومات الامونيوم و يصلح للتقنية الهولوغرافية و لصناعة العناصر البصرية و من هذه العناصر محرز الحيود و بكفاءة ٨٣%


## المصادر

1. Blaya S.,1998, optimization of an acrylamide based dry film used for holographic recording. Applied optics, V. 37,n. 32.
٢. بير ياوي ذنون محمد , ١٩٩٠ , الكيمياء العضوية للدائن , مطبعة التعليم العالي , بغداد
٣. الزكوم مهدي ناجي , ١٩٨٤ , أسس الكيمياء العضوية المكتبة الوطنية , بغداد
4. Solomons T.w ..1983, organic chemistry, USA
5. Tsuchiyz Y., 1969 . j. polym. Sci, V.7 , P3151
6. Blaya S. . 1998. optimal composition of an acrylamide and N - methylenbis acryamide holographic recording material. . odern optics, 45, n. 12.

حيث يمثل L عدسة , M مرآة II الفلم الحساس ثم تمت عملية الاظهار عن طريق :-

- ١- غسل الفلم تحت ماء جار لمدة خمس دقائق
- ٢- وضعه في كحول الاثيل بتركيز ٥٠ % لمدة دقيقتين
- ٣- وضعه في كحول الاثيل بتركيز ٩٩ % لمدة دقيقة واحدة
- ٤- تجفيفه لمدة دقيقة واحدة.

وعندة اعادة البناء تبين ان الفلم المصنع يصلح للتقنية الهولوغرافية من خلال شكل الحزوز المبينة في شكل (٢) و اهداب التداخل في شكل (٣)



شكل (٣) بوضوح محرز الحيود

## **Fabrication sensitizes film by acrylamide poly vinylalcohol working holography technique**

**Kawla Jamil Taher**

**Physics dept.-College of Science for Women-University of Baghdad**

### **Abstract**

In the serch fabrication flim sencitis holographic by using polymers meteral is acraylamide, polyvimyl alcohol and dishromat amonom , the effecincy of the film 83%.