

تصنيع ودراسة خصائص المفرق الهجين PbTe/Si كخلية شمسية

ياسمين زيدان داود

علي هادي الحمداني

تاريخ قبول النشر ٢٠٠٤/٤/١٣

الخلاصة

في هذا البحث تم تصنيع ودراسة خصائص الخلية الشمسية نوع المفرق الهجين PbTe/Si بطريقة التبخير الحراري بالفراغ. حيث تم دراسة خصائص الخلية عند درجة حرارة الغرفة. أوضحت قياسات تيار دائرة القصر السلوك الخلي للخلية المصنعة. بلغت قيمة I_{sc} (71? A) وقيمة V_{oc} تصل إلى (340 mv). كما تم حساب كفاءة أداء الخلية المصنعة ($\eta=1\%$) وكذلك حساب عامل الملاء للخلية ($\Gamma=0.48$).

المقدمة

حالات السطح الفاصل والتي تؤثر على خواص المفرق. أن الانخلاعات الداخلية سوف تحدث بسبب عدد من عمليات إعادة الاتحاد للحاملات حتى لو كان عدم التطابق الشبكي اقل من [7] . 0.05%

في بحثنا هذا تم استخدام المادة التي تقع ضمن المجموعة (IV-VI) والمرسبة على شرائح سلكونية ضمن المجموعة (IV) حيث تمت الدراسة على درجة عالية من عدم التطابق الشبكي وبلغت 18% , بتطبيق العلاقة [٧,١]:

$$m^* = \frac{a_1 - a_2}{a_1 + a_2}$$

بحيث أن $a_1 > a_2$

الجانب العملي والقياسات

استخدمت شرائح سليكونية أحادية البلورة من النوع المانع مشابه بالفسفور وبتجاهيه (١١١) وبمقاومة سطحية (6Ω/cm2). في البدء تم تنظيف العينات بالماء المقطر ثم وضعها في جهاز الذبذبات فوق الصوتية للتخلص من الشوائب والمواد العالقة بالقاعدة. بعد ذلك إجراء عملية التتميش الكيميائي chemicaletching بحلول CP-4 بنسب حجميه 3:5:3 من المواد (CH₃COOH:HNO₃:HF) على التوالي لمدة 2-3min لإزالة طبقة الأوكسيد والشوائب. بعدها تم غسلها بحلول الايثانول

بسبب التقدم الحاصل في بنائط أشباه الموصلات اتجه الباحثون في السنوات الأخيرة إلى تطوير الخلايا الشمسية ذات المفرق الهجين، لما تمتاز به هذه المفارق الهجينة heterojunction من مواصفات عالية حيث أصبحت منافسة للمفارق المتجانسة في تصنيع بنائط أشباه الموصلات مثل (الخلايا الشمسية موضوع بحثنا) وكذلك الكواشف والترانسستور وليزر أشباه الموصلات وكذلك عمل ليزر باستخدام تقنية double heterojunction الذي يمكن أن يعمل بدرجة حرارة الغرفة وبالنمط المستمر [3-1] C.W.


يمكن أن نعرف المفارق الهجينة بصورة عامة على انه السطح الفاصل بين مادتين شبه موصلتين مختلفتين في كل من فجوة الطاقة E_g والألفة الإلكترونية χ ودالة الشغل ϕ وثابت العزل الكهربائي ϵ [4].

يمكن تحقيق ظاهرة النفاذة (window effect) في حالة تكوين مفرق هجين من مادة ذات فجوة طاقة عريضة ترسب على سطح مادة ذات فجوة طاقة ضيقة، فقد تمكن الباحثين من بلوغ أعلى كفاءة تحويل تصل إلى 22% مما جعلها تستخدم في تصنيع الخلايا الشمسية [6,5].

أن نظرية المفارق المتجانسة سوف لن تطبق على المفارق الهجينة (η) بسبب عدم التطابق الشبكي مهما كان صغير 1% والذي يكون كافي لخلق

دكتوراه- استاذ مساعد- مركز بحوث الطاقة الشمسية
فيزيائي مركز بحوث الطاقة الشمسية


$$\eta = \frac{I_{sc} \cdot V_{oc} \cdot FF}{P_{in}} \times 100\% \dots\dots\dots 5$$



الشكل (1) مخطط الدائرة الكيربائية المستخدمة في القياس

النتائج و المناقشة

بينت نتائج دراسة تأثير هول أن غشاء PbTe يمتلك توصيلية كهربائية من النوع الموجب وذلك بالاعتماد على دراسة العلاقة بين فولتية هول والتيار الكهربائي حيث تكون العلاقة طردية بين $(V_{H,I})$ وقيمة $R_{H,I}$ قيمة موجبة [8]. كما موضح بالشكل (٢). كما تم حساب تركيز حاملات الشحن من العلاقة (2) ووجد انه يساوي $(1.12 \cdot 10^{20} \text{ cm}^{-3})$ وبتطبيق العلاقة (3) وجد أن تحريكه حاملات الشحن تصل إلى (27.58 $\text{ cm}^2 \cdot \text{v}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$).



الشكل (2) العلاقة بين فولتية هول والتيار المار

يوضح الشكل (٣) منحنى تغير تيار دائرة القصر دالة لشدة الضوء. من المهم تحديد المدى الذي تعمل به الخلية لأنه يعمل ضمن مدى محدد من الأشعة الساقطة عليه، حيث تتغير فيها قيم كل من V_{oc} و I_{sc} بصورة خطية مع شدة الأشعة الساقطة حتى قيم محددة تتمثل بمنطقة اشتغال الخلية (Linearity Region)، بعدها تميل الخلية إلى التشبع، حيث تستنفذ كل مزدوجات إلكترون - فجوة في منطقة النضوب وعلى مسافة انتشار الحاملات، إذ يكون مقدار التغير في استجابة الخلية مقارب إلى الصفر.

إزالة الحمض المتبقي ومن ثم غسلها بالماء المقطر وبعدها تجفف بالهواء الساخن. تمت عملية التبخير للمادة PbTe عالية النقاوة 99.99% وبسمك 500 \AA باستخدام منظومة التبخير الحراري تحت ضغط 10^{-6} torr ، وبعدها تم عمل الأقطاب من معدن الانديوم (يعطي اتصالاً أومياً) باستخدام نفس منظومة التبخير. وللوقوف على طبيعة أداء الخلية المصنعة أجريت قياسات منها:

١- تم دراسة تأثير هول لمعرفة نوع توصيلية الغشاء PbTe المرسب ومعرفة تركيز حاملات الشحن n ومعامل هول $R_{H,I}$ وتحركية حاملات الشحن $\mu_{H,I}$. تحت تأثير مجال مغناطيسي شدته 0.045 T عمودي على الغشاء من ملف كهرومغناطيسي ويتم تسليط فرق جهد ثابت بقيم متغيرة وتسجل قيم فولتية هول $R_{H,I}$ والتي تتغير مع تغير قيم التيار المار في الغشاء وبتطبيق العلاقة الآتية نجد معامل هول [8]:

$$R_{H,I} = \frac{V_H}{I} \cdot \frac{l}{B} \dots\dots\dots 1$$

l : سمك الغشاء

أما تركيز حاملات الشحن يحسب من العلاقة [9]:

$$n = \frac{1}{R_{H,I} e} \dots\dots\dots 2$$

وكذلك تحسب تحركية حاملات الشحن من العلاقة [9,8]:

$$\mu_{H,I} = \sigma R_{H,I} \dots\dots\dots 3$$

٢- قياس تيار دائرة القصر والذي يمثل مقدار التيار المار في الدائرة بدون جهد انحياز كدالة لشدة الضوء الساقط. وذلك باستخدام الدائرة الموضحة بالشكل (١).

٣- قياس فولتية الدائرة المفتوحة والتي تمثل مقدار الفولتية المارة في المفروق كدالة لشدة الضوء الساقط.

٤- قياس V_{oc} كدالة لـ I_{sc} عند كثافة قدرة ضوئية 20 mW/cm^2 بتغيير المقاومة المربوطة معها لحساب عامل الملء بتطبيق العلاقة:


$$FF = \frac{V_m I_m}{I_{sc} V_{oc}} \dots\dots\dots 4$$

بعدها تم حساب كفاءة الخلية الشمسية المصنعة باستخدام العلاقة:

نستنتج من نتائج تأثير هول بشأن المادة $PbTe$ المرسبة ذات توصيلية قابلة p -type أي أن المفروق المصنوع من النوع الغير متماثل والذي عند استخدامه كخلية شمسية تكون كفاءته قليلة.


References

1. Alchalabi, K. D.Zimin & H.Zogg 2001, "Monolithic Heteroepitaxial $PbTe$ -on-Si Infrared Focal Plane Array With 96×128 Pixels", IEEE Electron Device Letters, 3:110-112.
2. Allorov, Zh.I., 1989 "Semiconductor Heterostructures: Physical Processes and Application", Printed in U.S.S.R.
3. Morgan D.V. & R.H.William, 1990 "Physics and Technoloy of Heterojunction Devices", London.
4. Idnov, D.I. I.V.Saunin, D.A. Yas,Kov, 1984 "Electrical Properties of p - n Junction Formed in Lead Telluride Films", Sov.Phy.Semicon., 18(5):510-511.
5. Tamagawa, T.Shintani, T.Veba, H.Tatsugama, C.Nakagawa, K. Miyao, 1996 "Structural characterization of Si/Ge Superlattices Grown on $Si(001)$ Surface by MBE", Thin solid films, Vol.237.
6. Obata, T K.Kameda, T.Veba, H.Tasuyame, 1997 "Structural characterization of $Si_{0.7}/Ge_{0.3}$ Layer Grown on $Si(001)$ Substrates by MBE", J.Appli. Phys., 81(1):1 Junu.
7. Vaya, P.R. J.Majhi, B.S.V. Gopalam & C.Dattatreyan 1986, "Study an n - $PbTe/p$ - Si Heterostructures", Phys. Stat. Sol.(a), 93(1):353-360.
8. Vaya, P.R. J.Majhi, B.S.V. Gopalam & C.Dattatreyan, 1985 "Hall mobility and field effect mobility studies on $PbTe$ IIWE thin films", Applications of surface Science, 22/23:731-736.
9. Au, A.Bolkov and V.A.Kutasav 1983 "Influence of boundary Layers on the electrical properties of




الشكل (3) منحنى تغير تيار دائرة القصر كدالة لشدة الضوء

أما الشكل (٤) يبين تغير قيم فولتية الدائرة المفتوحة مع قدرة الأشعة الساقطة، والتي تمثل قيم V_{oc} المزدوجات المتولدة بواسطة المجال الكهربائي الداخلي دون الحاجة الى تسليط انحياز خارجي .



الشكل (4) منحنى تغير فولتية الدائرة المفتوحة كدالة لشدة الضوء

يبين الشكل (٥) يمكن ملاحظة تغير قيم تيار دائرة القصر I_{sc} مع فولتية الدائرة المفتوحة V_{oc} عند إنشاء الخلية بكثافة قدرة ضوئية مقدارها 20 mW/cm^2 ومنه تم حساب عامل الملء والذي بلغ بحدود (٠.٤٨)، الذي يمكن من خلاله حساب كفاءة التحويل للخلية المصنعة وكانت بحدود (١) %.



الشكل (5) تغير قيم تيار دائرة القصر مع فولتية الدائرة المفتوحة.

lead telluride thin films", Sov.
Phys. Solid state, 25(1)1722-1724.

Fabrication and study the characteristic of PbTe/Si heterojunction as a solar cell

Ali H. Al-hamdani

Yassamen Zaydan

Solar research center-Baghdad- Jadriya

Abstract

In The present work, PbTe/Si heterojunction solar cell has been fabricated by vacuum evaporation technique, the cell parameters were investigated at room temperatures. The short circuit current, open circuit voltage measurement shows the linear behavior. Of the cell The I_{sc} was (7) ? A) and V_{oc} to (340mv). The conversion efficiency of the solar cell equal (1 %) and the fill factor was (0.48).

1- يهتم الباحث تحلياً إلى هيئة التحرير بعدم إرسال البحث إلى جهة أخرى وإن البحث غير مقبول للنشر سابقاً.

2- لا يتجاوز عدد صفحات البحث (10) صفحات بضمنها الجداول والأشكال وما زاد عن ذلك يعتبر في مبلغ إضافي، عن كل صفحة (1000) ألف دينار.

3- تقبل البحوث باللغتين العربية والإنكليزية ويكون الباحث مسؤولاً عن سلامة لغة البحث.

4- تقم البحوث بأربع نسخ (بضمنها الأصلية) وعلى وجه واحد من الورق الأبيض (A4) وبمسافة مزدوجة (DOUBLE SPACE) مع ترك مسافات لا تقل عن (3 سم) من جميع جهات الورقة.

5- يكون تسلسل محركات البحث كما يلي:

1- عنوان البحث - الخلاصة باللغتين -ج- الملخصة -د- مولا وطرايق البحث -النتائج و- خاتمة ويمكن جمع النتائج مع الملخصة ز- الاستنتاجات والمصادر.

6- يشير إلى المصادر في متن البحث مستعملاً الأرقام (1,2,3) دون تكرار اسم الباحث أو لغة أو الكتب أو أي مصادر أخرى.

7- تقم الصورة الفوتوغرافية والسرالكتب الكيميائية والمعادلات الرياضية والكمبيوترية والمخططات وغير ما إن وجدت بأحجام مناسبة وطبع وصفيها على أوراق منفصلة ويشار إلى موقعها في البحث.

8- على الباحث تقديم وإخراج البحث بصورته النهائية بعد إجراء التعديلات المقترحة من قبل المومنين وفق مرفق البحث طياً بنسخة واحدة مع تحميله على قرص من مرن WORD (2000).

9- في حالة نشر البحث في المجلة تقوم إدارة المجلة بتزويد الباحث بنسخة مستنة من البحث للنشر.

10- لا تقبل البحوث للنشر إلا بعد دفع اجور النشر بقيمة (25000) خمسة وعشرون ألف دينار من الباحثين الذين ورتت أسمائهم في البحوث.

11- تتنون المراسلات إلى :
مجلة تكريت للعلوم الصرفة/ كلية العلوم ص.ب 42 تكريت /محافظة صلاح الدين/العراق
رقم الإخراج في دار الكتب والرثقى بغداد . 61 لسنة 1993.

سكرتير التحرير
الدكتور عزيز خالو حيد
استاذ مساعد - طور الحياة

لئيس التحرير
الدكتور إبراهيم طهال داني
استاذ - طور الحياة

مجال التحرير

استاذ - طور حيد	استاذ - طور حيد
استاذ مساعد - طور حيد	استاذ مساعد - كينجيا
استاذ مساعد - ربا فسيات	استاذ مساعد - ربا فسيات
الدكتور هوان طهال داني	الدكتور هوان طهال داني
الدكتور ريان هباس حيد الجبار	الدكتور احمد حيد الحسن احمد
الدكتور علي سبع حيداس	

مجلة تكريت للعلوم الصرفة . مجلة علمية دورية
تصدرها كلية العلوم - جامعة تكريت

عنوان المراسلات :
سكرتير تحرير مجلة تكريت للعلوم الصرفة
كلية العلوم ص.ب 42 جامعة تكريت /محافظة صلاح الدين